

Τεχνικές Οδηγίες

Μάιος 2006



INTERNATIONAL MASTER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

L0900V

Ασταρώνοντας Πλαστικές Επιφάνειες P572-212 και P572-173

Προϊόντα	Περιγραφή
P572-212	Αστάρι για PP και PE
P572-173	Αστάρι A
P850-149x	2K Διαλυτικά
P850-169x	2K Διαλυτικά Χαμηλών VOC

Περιγραφή Προϊόντος

Το σύστημα ασταρώματος για Πλαστικές Επιφάνειες από τη **Nexa Autocolor** προσφέρει μία σειρά προϊόντων για όλες τις πλαστικές επιφάνειες*, από καθαρισμό και προετοιμασία έως την τελική επίστρωση και το ανάγλυφο αποτέλεσμα.






Το P572-212, Αστάρι για PP και PE, είναι έτοιμο προς χρήση, διαφανές αστάρι για χρήση πάνω από PE*, PP και PP/EPDM.

Το P572-173, Αστάρι A, είναι ένα ελαστικό, χρωματισμένο αστάρι για χρήση πάνω από PUR, PC, PA, και Papan (PBT), ABS, PPO και εύκαμπτο PVC.

Αυτά τα δύο αστάρια μπορούν να αναμιχθούν σε ένα σύστημα 2 συστατικών για χρήση όταν η πλαστική επιφάνεια είναι άνωστη.

Είναι πολύ σημαντική η σχολαστική προετοιμασία και ο καθαρισμός για μία επιτυχημένη βαφή των πλαστικών μερών. Το σύστημα προετοιμασίας και καθαρισμού πλαστικών επιφανειών από τη **Nexa Autocolor** έχει σχεδιαστεί για να αναδινύει την καλύτερη απόδοση από το αστάρι και την τελική επίστρωση. **Ανατρέξτε στον Καθαρισμό και Προετοιμασία των Πλαστικών Επιφανειών TDS (L0700V)**

* Σημείωση: Κάποια πλαστικά PE δεν μπορούν να βαφούν. Αυτά τα αστάρια δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες με πολλούς διαλύτες όπως Polystyrene (PS)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ			
	P572-173 Αστάρι A	P572-212 Αστάρι για PP και PE	P572-173 / P572-212 Μίγμα 2 Συστατικών
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	PUR, PC, PA, PBT, ABS, PPO, εύκαμπτο VC	PE, PP, PP/EPDM	Άγνωστη Επιφάνεια
	P572-173 3 μέρη P850-149X P850-169X 1 μέρος	Έτοιμο προς χρήση	P572-173 3 μέρη P572-212 1 μέρος
	16-18 δευτερόλεπτα DIN4	Προμηθεύεται έτοιμο προς χρήση	Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση Διάρκεια Ζωής στους (20°C) 8 ώρες
	1.3 - 1.4 mm 3.0 - 3.7 bar	1.3 - 1.4 mm 2.7 bar	1.3 - 1.4 mm 3.0 - 3.7 bar
	2 μονά χέρια ή 1 διπλό χέρι	1 διπλό χέρι	2 μονά χέρια ή 1 διπλό χέρι
	Στέγνωμα (20°C) : 1 ώρα πριν την τελική επίστρωση	Στέγνωμα (20°C) : 15-20 λεπτά πριν την τελική επίστρωση	Στέγνωμα (20°C) : 15-20 λεπτά πριν την τελική επίστρωση
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ	Όλα τα αστάρια μπορούν να επαναβαφούν με οποιαδήποτε τελική επίστρωση της Nexa Autocolor 2K, Aquabase & Aquabase Plus, ή, όπου χρειάζεται υψηλότερο πάχος φιλμ, ένα υπόστρωμα 2 συστατικών. Ανατρέξτε στις Τεχνικές Οδηγίες Βαφή Πλαστικών Επιφανειών		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Μπορείτε να έχετε χαμηλότερη πίεση, 2.0-2.3 bar όταν βάφετε πλαστικά μέρη με περίεργο σχήμα.		

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VOC

Αυτό το προϊόν δεν υπόκειται στις νομοθετικές διατάξεις της Οδηγίας της EU Directive 2004/42 και γι' αυτό το λόγο δεν έχει τοποθετηθεί σε κάποια κατηγορία προϊόντος VOC.

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι κατάλληλα μόνο για επαγγελματική βαφή αυτοκινήτων, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που έχουν προσδιοριστεί. Οι πληροφορίες σε αυτές τις τεχνικές οδηγίες βασίζονται σε τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις και είναι υπεύθυνος ο χρήστης να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του προϊόντος για τον προσδοκώμενο σκοπό.

Για σχετικές πληροφορίες για την Υγεία και την Ασφάλεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Προϊόντων (MSDS), οι οποίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα:

http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

PPG ΕΛΛΑΣ

Τατοΐου 45
136 77, Αχαρνάι



Τηλ: 210 2402975-6

Fax : 210 2460313

Τα **Nexa Autocolor**, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco και Ecofast είναι σήματα κατατεθέντα της PPG Industries.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 PPG Industries, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Πνευματική ιδιοκτησία ότι τα παραπάνω νούμερα ανήκουν PPG Industries.



Πρωτοποριακές Λύσεις στις Επισκευές

Το **Scotchbrite** είναι σήμα κατατεθέν της 3M UK Plc.