

Ficha Técnica

Octubre 2006

MASTER INTERNACIONAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL

V3000

Acabado Poliuretano Línea P450-

Producto	Descripción
P450-Línea	Básicos / Colores Mezcla Acabado Poliuretano
P210-860	Endurecedor
P850-1529	Disolvente
P850-1528	Disolvente Lento
P565-21	Agente Matizante

Descripción de Producto

La línea P450- es un color de acabado acrílico de poliuretano que proporciona un alto brillo y acabado de calidad.

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.



Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación



Proceso

	P450 mezcla 3 partes Endurecedor P210-860 1 parte Disolventes P850-1528/-1529 0.5 - 1 partes Activar justo antes de la aplicación.
	
	Convencional Viscosidad : 16-18 seg. DIN4 a 20°C Tipo de Fluido : 1.4-1.8 mm Presión en cabezal : 3.3-4.4 bar (50-60 psi)
	Viscosidad : 16-18 seg DIN4 a 20°C Tipo de Fluido : 1.0-1.4 mm Presión en cabezal : 3.3-4.4 bar (50-60 psi) Presión de Pintura : 0.3-1.0 bar
	2 manos simples (Puede ser necesario aplicar una tercera mano por opacidad en colores claros) 50-60 micras (1.5-2.0 thou)
	Aproximadamente 10-15 minutos
	Secado-aire (20°C) : Libre polvo : 15-20 minutos Secado al tacto : 30-90 minutos Manejable : 6-8 horas Repintado : 16 horas Secado al horno a temperatura del metal de : 60°C 30 minutos

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación

Notas Generales del Proceso

SUBSTRATOS Y PREPARACION

Preparar bien la Imprimación de Fábrica y superficies previamente pintadas con Imprimación Anticorrosiva P565-873 y/o Imprimación Alquílica P540-440.

NIVELES DE BRILLO

El brillo de P450 puede reducirse añadiendo el Agente Matizante P565-21 en los siguientes ratios :

ACABADO	P450-Line	Agente Matizante
Semi - Brillo	3	1
Satinado	2	1
Mate	1	1

NOTAS:

- a) El agente matizante debería agitarse justo antes de utilizarse.
- b) Activar y disolver de forma usual **DESPUES** de añadir el agente matizante.
- c) Es aconsejable pintar antes un panel de prueba y ajustar el nivel de agente matizante si es necesario hasta un máximo de adición de 1:1.

REPINTADO

Este producto es repintable consigo mismo, o con cualquier otro producto de **Nexa Autocolor™** de 2 componentes curado con isocianatos.

SECADO

Los tiempos de secado estimados son aproximados y variarán dependiendo de las condiciones de secado y grosor de la película.

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación



Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Montcada i Reixac
Barcelona
Tel: 935 61 10 00
Fax: 935 75 28 28

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación



Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación