


SÓLO PARA USO PROFESIONAL



# CL0001

Fecha de Publicación: Noviembre 1998


## Clorocauchos

### PRODUCTOS

237903	Clorocaucho Gris Satinado
237825	Clorocaucho Gris Constructores
237900	Clorocaucho Gris RAL 7000
237902	Clorocaucho Gris Chasis Pegaso
237100	Clorocaucho Negro Chasis
237200	Clorocaucho Blanco RAL 9010
237801	Clorocaucho Rojo Autotelaio
239300	Clorocaucho Naranja RAL 2009
237700	Clorocaucho Azul RAL 5005
237800	Clorocaucho Rojo RAL 3020

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura clorocaucho formulada especialmente para su utilización donde se requieran altas prestaciones anticorrosivas y de resistencia a la humedad.



**ESTOS PRODUCTOS SE DESTINAN EXCLUSIVAMENTE A LOS PINTORES PROFESIONALES DE VEHÍCULOS, QUIENES DEBERÁN CONSULTAR PREVIAMENTE LAS FICHAS DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE**

## Información técnica

CL0001

Naturaleza:	Clorocaucho modificado
Disolvente:	Disolvente para celulosicos
Aplicación:	Rodillo, brocha o pistola aerográfica Se puede añadir entre el 5 y 20% de disolvente, en función del sistema de aplicación y del espesor de película seca que se quiera dejar.
Secado:	Fuera polvo: 10-20 minutos Secado Tacto: 3 horas Secado Total: 24 horas
Peso de capa:	Tanto como sea necesario
Punto de inflamación	>20°C
Viscosidad:	60 – 90 segundos copa Ford nº4 a 20°C

Tipo de Clorocaucho	Densidad (gr/cm <sup>3</sup> )	Extracto Seco (% Peso)
Negros y Grises	0,99 – 1,17	44 – 55
Rojos	1,00 – 1,10	45 – 50
Otros colores	1,00 – 1,27	45 - 57

**La información técnica contenida en esta ficha puede ser actualizada por el fabricante sin previo aviso.**

Para más información por favor contactar con :

Servicio al Cliente o Departamento de Ventas de **Nexa Autocolor<sup>TM</sup>**  
C/ Alimentación, s/n  
Pol. Ind. "La Ferrería"  
08110 MONTCADA I REIXACH

Tel.: 93 565 00 00  
Fax : 93 575 16 97

**Nexa Autocolor<sup>TM</sup>** es una marca registrada