

Ficha Técnica

Septiembre 2006

MASTER INTERNACIONAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL

W1310

Aditivo Anti-graffiti P273-400

Producto	Descripción
P273-400	Aditivo Anti-graffiti
P488-	Básicos de mezcla Turbo Plus/Acabados de mezcla preparados
P210-820	Endurecedor Extra Lento MS Turbo Plus
P210-821	Endurecedor Lento MS Turbo Plus
P210-822	Endurecedor Medio MS Turbo Plus

Descripción de Producto


El aditivo anti-graffiti P273-400 se ha diseñado para ser añadido a los acabados Turbo Plus. El aditivo anti-graffiti cambia las propiedades de la superficie del acabado Turbo Plus permitiendo eliminar el graffiti con extrema facilidad, lo cual mejora la vida de su vehículo.

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.



Soluciones Innovadoras para la Reparación


ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Ficha Técnica de Producto

Proceso

HVLP y Aplicación Convencional

Proceso estándar



Turbo Plus (P488-)	3 partes
Endurecedor Turbo Plus MS	1 parte
Aditivo Anti-graffiti	1 parte



Vida de la mezcla a 20°C : 4-6 horas
Limpiar la pistola inmediatamente después de utilizarla.



16-18 seg. DIN4
(20-22 seg. BSB4) a 20°C




1.4-1.8 mm
3.3-4.3 bar (50-65 psi)



1.3-1.5 mm
Presión del cabezal: 0.675 bar
(10 psi máximo)



2-3 capas simples
40-50 micras (1.5-2.0 thou)



10 minutos entre capas



Secado al aire (20°C):
Libre de polvo 20-30 min.
Utilizable 6 horas
Repintado 16 horas
En Servicio 16 horas

Estufado a una temperatura para metales de:

40° C:	90 min.
50° C:	1 hora
60° C:	30 min.
70° C:	20 min.
En Servicio	al enfriarse

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación

Notas sobre el proceso general

INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

HVLP

La pistola HVLP más adecuada para la aplicación de productos de Transportes Comerciales es la del sistema alimentado por presión.

Presión del cabezal: 0,675 bar (10 psi) máximo

Presión de la pintura: 0,3-1,0 bar (5-15 psi) máximo

Si se utilizan líneas de fluido largo, habrá que aumentar la presión de la pintura.

ELIMINACIÓN DEL GRAFFITI

Para eliminar el graffiti de las superficies pintadas con Turbo Plus que contenga aditivo anti-graffiti P273-400, lavar con agua y jabón. También se pueden utilizar disolventes de nitro-celulosa (Belco).

PROCESO DE REPARACIÓN

Cuando se repintan superficies con acabado Turbo Plus que contenga aditivo anti-graffiti P273-400, es imprescindible asegurarse de que antes del repintado la superficie está preparada. De lo contrario, la capa de pintura que se aplica puede no adherirse.

Lijar a fondo la superficie con P240-P320, y secar bien. Antes de la aplicación del acabado, aplicar 2 capas de fondo transparente P565-755.

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 07 98

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Soluciones Innovadoras para la Reparación

Hoja Técnica de Producto

