

Ficha Técnica

Agosto 2011

MASTER INTERNACIONAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL

W1600V


Acabados mates EHS Turbo Plus™

Producto	Descripción
P565-9870	Agente Matizante EHS Turbo Plus EHS
P100-2020	Aditivo Flexible
P498 Línea	Acabados EHS Turbo Plus

Descripción del producto

Este producto está diseñado para cubrir todas las opciones de matizados en Iso acabados EHS Turbo Plus.

El Agente Matizante EHS Turbo Plus (P565-9870) ha sido diseñado para proporcionar acabados mates cuando es utilizado con colores sólidos EHS Turbo Plus(P498-).



Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

Soluciones Innovadoras para la Reparación

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Product Data Sheet

Proceso P565-9870

El Agente Matizante EHS Turbo Plus debe removerse/agitarse muy bien antes de usarlo.

NO colocar el Agente matizante EHS Turbo Plus en una máquina de mezcla.

El brillo de los colores sólidos EHS Turbo Plus (P498) puede reducirse añadiendo el Agente Matizante EHS Turbo Plus (P565-9870) en los siguientes ratios en **volumen**:

Acabado	Color P498			
	P498/4- : P565-9870			
Color	Colores Blancos	Colores Negros	Colores Rojos/Amarillos	Colores Azules/Verdes
Semi-Brillo	1 : 0.4	1 : 0.65	1 : 0.75	1 : 0.8
Satinado	1 : 0.6	1 : 0.8	1 : 0.9	1 : 0.9
Mate	1:1	1 : 1.25	1 : 1.25	1 : 1.25

Después de añadir el P565-9870 remover a fondo y activar y diluir en la proporción 4:1:0.3 – 0.5 para dar la viscosidad correcta de aplicación. Filtrar adecuadamente antes del uso.

La reducción de los niveles de brillo varía según los diferentes colores, sustratos, condiciones de aplicación/secado y grosor de la capa. Se recomienda la aplicación previa en un panel de prueba para ajustar, si es necesario, la proporción del matizante P565-9870.

Aplicación

Aplicar 2 - 3 capas normales para obtener una opacidad completa. Deje que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente. Después de la última capa completa, aplique una capa de control de luz para obtener un grado de mateado en toda la superficie.

Para asegurar un uso correcto del agente matizante EHS P565-9870, se debe seguir el siguiente proceso:

1. Agite bien la botella de P565-9870 inmediatamente antes de su uso.
2. Después de añadir P565-9870 al color, la mezcla debe ser inmediata y completamente agitada, antes de la adición de endurecedor y disolvente.
3. Añadir el endurecedor y agitar de nuevo.
4. Agregue el disolvente y agitar de nuevo.
5. Por último filtrar la pintura activada antes de su uso.

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.

El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Scotchbrite es marca registrada de 3M UK Plc.

Soluciones Innovadoras para la Reparación

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL

Product Data Sheet

VOC INFORMATION

El valor límite de la UE para estos productos cuando se usan con la línea de acabado P498 (categoría de producto: IIB.a) en la forma de 'listo al uso' es de como máximo 840g/litros de VOC. El contenido de VOC de este producto en la forma de 'listo al uso' es de como máximo 840g/litros.

Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto 'listo al uso' puede ser inferior al especificado por el Código Directivo de la UE.

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

**Para más información, póngase en contacto con:
Nexa Autocolor**

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 07 98

Product Data Sheet

Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.

© 2010 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.