

Ficha técnica del producto



Enero 2017

MASTER INTERNACIONAL
SÓLO PARA USO PROFESIONAL

H5932V

Aparejo Multiuso P565-5601, P565-5605, P565-5607 (con endurecedor HS Plus P210-8815)

Producto	Descripción
P565-5601	Aparejo Multiuso – SG1
P565-5605	Aparejo Multiuso - SG5
P565-5607	Aparejo Multiuso – SG7
P210-8815	Endurecedor HS Plus
P850-1692/1693/1694/1695	Disolventes Bajo VOC 2K
P852-1690	Disolvente acelerador 2K
P852-1670	Aditivo plásticos para aparejo

Descripción del producto

El Aparejo Multiuso P565-5601/5/7 es un producto basado en los últimos desarrollos técnicos de la tecnología para aparejos y debe ser utilizado cuando la optimización del proceso de reparación es clave. El aparejo multiuso está especialmente diseñado para ser utilizado bajo la base bicapa de color de acabado Aquabase Plus (P989) y el acabado monocapa 2K HS Plus (P471).

El nuevo Aparejo Multiuso optimiza el proceso productivo ya que elimina la necesidad de lijado. Puede ser aplicado directamente sobre cataforesis y se le puede aplicar la capa de acabado hasta cinco días después de aplicado sin la necesidad de un lijado. La excelente aplicación combinada con las propiedades autonivelantes hacen que el acabado sea de gran calidad, equivalente a los acabados con aparejos lijables, además permite realizar un proceso de aparejo no lijable para conseguir una optimización de todo el proceso de reparación.

Es especialmente valioso para paneles nuevos. El aparejo Multiuso permite la utilización en cabina para ser optimizado, permitiendo la oportunidad de imprimir paneles nuevos mediante pequeñas fabricaciones, dejando el producto listo para ser pintado en el mismo momento que el vehículo.



Listo para ser repintado después de 15 minutos o hasta 5 días sin necesidad de lijado. Si apareciese suciedad, con un ligero lijado en seco o con Scotch Brite se puede llevar a cabo hasta incluida la primera aplicación de Aquabase Plus, utilizando P800 o más fino con una almohadilla de espuma.

Para cualquier otra necesidad forzar el secado antes del lijado.

Si se deja más de de 8 horas se debe realizar un prelimpiado antes de la aplicación de acabado.

Si se deja más de 3 días antes de la aplicación del acabado se tiene que realizar un ligero lijado y prelimpiado.

El lijado debe realizarse con P400 en seco o más fino si se deja durante más de 5 días.

CAPA DE ACABADO

P565-5601/5/7 puede ser repintado directamene con **Aquabase Plus** (P989) o **2K HS Plus** topcoat (P471).

Proceso General

ELECCION DEL DISOLVENTE

La combinación exacta del endurecedor y del disolvente dependerán de la puesta a punto de la pistola, movimiento del aire, tamaño de la reparación, temperatura y condiciones de aplicación. De cualquier manera, aquí se puede encontrar una guía general:

Endurecedor	Intervalos de temperature	Disolvente recomendado
P210-8815	Por debajo de 25°C	P852-1690
P210-8815	25°C – 30°C	P850-1692 / -1693 / -1694
P210-8815	Por encima de 30° C	P850-1694 / -1695
P210-8815	Aplicaciones con IR/Gas	P850-1695

EL APAREJO MULTIUSO PUEDE SER UTILIZADO COMO APAREJO DE RELLENO UTILIZANDO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

Mezclar y ajustar la pistola tal y como se especifica en el apartado de procesos de aplicación.
 Aplicar 1 capa ligera + 2 capas completas
 Con este proceso se consigue aproximadamente un espesor de entre 100 y 110 micras.

Hornear durante 30 minutos a 60°C temperatura metal.
 IR onda media dejar 5 min de evaporación, seguido de un tiempo de curado de 10 minutos.
 IR/GAS (para utilizar con tecnología Drytronic consultar información disponible) 50 cm 110°C.

Después del secado y enfriado lijar con P400 o más fina

SUSTRATOS Y PREPARACION

El aparejo Multiuso solo debe ser aplicado sobre:

- Cataforesis previamente preparada (no necesario lijar)
- Areas de acero de hasta 10cm de diámetro en las que no es necesaria una imprimación anticorrosiva.
- Acero galvanizado para áreas de hasta 10 cm de diámetro.
- Zintec metal desnudo tras el lijado de como máximo 10 cm de diámetro.
- Aluminio y aleaciones en aquellas zonas en las que se ha llegado al metal y con un diámetro máx. de 10 cm.
- Pintura Antigua y superficies originales lijadas con P320 o más finas
- GRP y fibra de vidrio lijadas con P120/ P240/P320
- Relleno de polyester P120/ P240/P320

Nota: Para áreas de metal con un tamaño superior a 10cms de diámetro, áreas particularmente vulnerables a la corrosión o áreas donde es difícil conseguir un espesor de película suficiente se recomienda imprimir con una imprimación anticorrosiva de 2K para asegurar la máxima protección antes de la aplicación del Aparejo Multiuso.

PINTADO DE PLÁSTICOS

El Aparejo Multiusos puede ser aplicado directamente sobre plásticos bien preparados y limpios; ABS, NORYL, PC/PBT, LEXAN, PUR y SMC, al igual que parachoques lijados y preimprimados.

Con el uso del aditivo P852-1670 el aparejo P565-560x también puede ser aplicado directamente sobre plásticos PP, TPO y PP/EPDM bien preparados y limpios.

La preparación y limpieza son esenciales para que un buen resultado en la reparación de plásticos. Para obtener el mejor resultado consulte la ficha técnica L0700V de Nexa Autocolor sobre limpieza y preparación de sustratos plásticos.

DESENGRASADO

Los sustratos deben ser limpiados minuciosamente con un limpiador específico de Nexa Autocolor.
 El limpiador de sustratos debe ser eliminado de la superficie del panel de forma inmediata utilizando un trapo limpio y seco.

Ficha técnica del producto

Spectral Grey					
% por peso	SG1	SG3	SG5	SG6	SG7
-5601	100	75	--	--	--
-5605	--	25	100	48	--
-5607	--	--	--	52	100

Nota: El mezclado de Spectral Grey debe ser activado y disuelto de forma normal.



ACTIVACION POR PESO

ACTIVACION POR PESO: PARA USO CON DILUYENTES 16XX EN RATIO DE MEZCLA 4 : 1 : 1,75
El peso es en gramos y acumulado. No tarar la balanza entre adiciones.

Volumen	0.20 L	0.40 L	0.60 L	0.80 L	1.00 L
P565-5601/5/7	165,7	331,4	497,1	662,8	828,5
Endurecedor P210-8815	196	392	588	784	980
Disolvente P850-16XX ó P852-1690	245	490	736	981	1226

ACTIVACION POR PESO: PARA USO CON EL ADITIVO P852-1670 EN RATIO DE MEZCLA 4 : 1 : 2
El peso es en gramos y acumulado. No tarar la balanza entre adiciones .

Volumen	0.20 L	0.40 L	0.60 L	0.80 L	1.00 L
P565-560/5/7	160	320	480	640	800
Endurecedor P210-8815	190	381	571	761	951
Aditivo plásticos P852-1670	240	481	721	961	1202

INFORMACIÓN SOBRE VOC

El valor límite en la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c) en su forma lista para usar es de 540 g de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto en su forma lista para usar es de 540 g/l. En función del modo de uso elegido, el contenido real de VOC del producto puede ser inferior al especificado en la norma europea.



Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse con fines distintos de los especificados. La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario hacer todo lo que sea necesario con el fin de garantizar la idoneidad del producto para el fin pretendido.

Para información sobre higiene y seguridad, consulte la ficha correspondiente, también disponible en:

www.nexaautocolor.com

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.

Pol. Ind. La Ferrería

Montcada i Reixac


Barcelona

Tel: 935 61 10 00

Fax: 935 75 28 28

Ficha técnica del producto



Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry y Ecofast son marcas registradas de PPG Industries.
Copyright © 2012 PPG Industries, todos los derechos reservados.
El Copyright de los productos arriba mencionados es original y está garantizado por PPG Industries.

Soluciones Innovadoras para la Reparación