

# Fiche technique

Juin 2016



RESERVE A L'USAGE PROFESSIONNEL

# U0371V

## Apprêts universels P565-3710

<i>Produits</i>	<i>Description</i>
P565-3710	Apprêt universel – Gris clair SG3
P210-982	Durcisseur Turbo Plus EHS
P210-9652	Durcisseur Turbo Plus EHS Medium
P852-1792	Diluant Turbo Plus EHS – Medium
P852-1790	Diluant Turbo Plus EHS – Lent

### Description du produit

Le P565-3710 est un apprêt mouillé sur mouillé conçu à partir de la technologie acrylique la plus récente. Il peut être utilisé pour optimiser le processus de réparation lorsqu'il est associé aux systèmes Aquabase Plus et P498. Le P565-3710 garantit un aspect final de grande qualité avec d'aussi bonnes propriétés qu'un apprêt ponçable, sans qu'il soit nécessaire de le poncer.

Le P565-3710 présente également un mode d'application en tant qu'apprêt garnissant avec une épaisseur maximale de 110 microns.

L'exceptionnelle qualité de finition en application mouillé sur mouillé, une adhérence sur un très grand nombre de supports traités contre la corrosion et de nombreux plastiques, sans l'utilisation de primaire, et un temps de recouvrement jusqu'à 5 jours (voir rubrique Processus) sont les caractéristiques clés de ce produit.

L'utilisation du P565-3710 permet d'éviter de poncer la cataphorèse, accélérant ainsi la préparation des panneaux neufs sans défaut. Le P565-3710 peut être recouvert directement après 15 minutes, ou jusqu'à 5 jours sans ponçage, les panneaux neufs pouvant être apprêtés à l'avance et ainsi être recouverts de la couche de finition en même temps que le véhicule. Un temps d'attente supérieur à 15 minutes permet d'atteindre une meilleure tension de l'apprêt et donc une meilleure qualité de finition.

L'apprêt P565-3710 ne nécessite pas l'utilisation d'un primaire lorsqu'il est appliqué sur des perces localisées jusqu'à 10 cm. Si le support métallique est mis à nu sur des perces supérieures à 10 cm ou lorsqu'un élément en métal nu est mis en peinture, utiliser le wash primaire P565-9020 en aérosol, ce qui permet de conserver un système sans ponçage.

## Processus

	<p><b>Avec durcisseur P210-982</b></p> <p>P565-3710                    3,5 parts                  P210-982                    1 part                  P852-179x                   1,5 parts</p> <p>Mélange en poids pour 1L :</p> <p>P565-3710                    846 gr                  P210-982                    178 gr                  P852-179x                   225 gr</p>	<p><b>Avec durcisseur P210-9652</b></p> <p>P565-3710                    3,5 parts                  P210-9652                   1 part                  P852-179x                   1 part</p>
	<p>Viscosité une fois activé : 21 - 25 secondes AFNOR4</p> <p>Durée de vie en pot : 60 min à 20°C. <b>Nettoyer le pistolet immédiatement après utilisation.</b></p>	
	<p>Réglage du pistolet de pulvérisation : 1,3 - 1,4 mm</p> <p>Pression d'entrée : Consulter les instructions du fabricant du pistolet.</p>	
	<p>Appliquer 1 couche simple épaisse ou 1 couche légère + 1 couche épaisse pour obtenir une épaisseur de film d'environ 25 - 35 microns.</p> <p>Appliquer de manière à obtenir un résultat lisse. Eviter les couches trop épaisses.</p>	
	<p>Pas de temps d'attente entre les couches en cas d'application en une visite.</p> <p>15 minutes à 20°C avant l'application de la finition pour une épaisseur de film de 25 - 35 microns.</p>	
	<p>La finition peut être appliquée à partir de 15 minutes, ou pendant 5 jours au maximum sans ponçage. Un temps d'attente de 30 mn est recommandé pour favoriser la qualité de finition.</p> <p>Si des impuretés sont présentes, un ponçage léger à sec peut être effectué à l'aide de papier P800 ou plus fin et d'un tampon en mousse.</p> <p>Dans tous les autres cas, procéder à un séchage accéléré avant le ponçage.</p> <p>En cas d'attente supérieure à 8 heures, pré-nettoyer avant l'application de la finition.</p> <p>En cas d'attente supérieure à 3 jours avant l'application de la finition, un ponçage fin au tampon abrasif gris et un pré-nettoyage sont recommandés.</p> <p>Poncer à sec à l'aide de papier P400 ou plus fin si le temps d'attente dépasse 5 jours.</p>	
<p><b>FINITION</b></p>	<p>Le P565-3710 peut être directement recouvert avec la couche de fond <b>Aquabase / Aquabase Plus</b> ou la finition Turbo Plus EHS (P498).</p>	

Fiche technique



## Informations générales sur le processus

### CHOIX DU DURCISSEUR ET DU DILUANT

Le choix de la combinaison durcisseur / diluant appropriée dépend de la circulation d'air, de la taille de la réparation, de la température et des conditions d'application. Le tableau ci-après présente cependant quelques indications générales :

Durcisseur	Plage de températures	Diluants recommandés
P210-982	< 25°C	P852-1792
P210-982	> 25°C	P852-1790
P210-9652	< 25°C	P852-1792
P210-9652	>25°C	P852-1790

### L'APPRET UNIVERSEL PEUT ETRE UTILISE COMME APPRET GARNISSANT EN OBSERVANT LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :

Mélanger et régler le pistolet comme indiqué dans les informations sur le processus.  
Appliquer 1 couche légère + 2 couches épaisses  
On obtient alors une épaisseur de film d'environ 100 - 110 microns.

Etuver pendant 30 minutes à une température du métal de 60°C.  
Infrarouge (ondes moyennes) 5 min d'attente, puis 10 min d'étuvage.  
Infrarouge/gaz 50 cm, 110°C.

### SUPPORTS ET PREPARATION

Le P565-3710 peut être appliqué sur une large gamme de supports dégraissés au tampon abrasif, dont :

- Pièces en acier, aluminium ou alliages traités contre la corrosion et sans défaut (pièces en cataphorèse, acier galvanisé, acier électrozingué)
- Pièces en acier ou aluminium traités contre la corrosion présentant des perces ou des mises à nu du métal de **moins de 10 cm de diamètre** (pièces en cataphorèse, acier galvanisé, acier électrozingué)
- Acier nu ou aluminium et alliages nus, avec l'application du P565-9850
- Anciennes surfaces peintes et surfaces d'origine poncées avec du papier P320 ou plus fin
- Fibre de verre et GRP (plastique renforcé aux fibres de verre) poncés avec du P320 ou plus fin
- Mastic polyester poncé avec du P320 ou plus fin

### MISE EN PEINTURE DES PLASTIQUES

Le P565-3710 peut être appliqué directement sur des surfaces bien préparées et nettoyées en ABS, NORYL, PC/PBT, LEXAN, PUR et SMC, ainsi que sur des pare-chocs pré-apprêtés et poncés.

Les grandes zones en plastique nu ou décapées sur les pare-chocs en matières différentes de celles citées ci-dessus (exemples : PP, TPO ou PP/EPDM) doivent d'abord être apprêtées avec une couche légère de primaire pour plastiques P572-2001, après observation d'un temps d'attente de 10 minutes.

### DEGRAISSAGE

S'assurer que tous les supports ont été soigneusement dégraissés avec un nettoyant adapté de Nexa Autocolor et séchés avant et après chaque phase de préparation. Appliquer le dégraissant au tampon abrasif et le retirer à l'aide d'un chiffon propre et sec.

**INFORMATIONS RELATIVES AUX COV**

La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.c), dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 540 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa version prête à l'emploi, est au maximum de 540 g/litre.

Selon le mode d'utilisation choisi, la teneur en COV réelle de ce produit, dans sa forme prête à l'emploi, peut être inférieure à celle qui est prévue par la directive européenne.

**Ces produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel**, et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, merci de consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : [www.nexautocolor.com](http://www.nexautocolor.com).

**Pour plus de renseignements, merci de contacter :**

PPG Industries France  
10, rue Fulgence Bienvenüe  
92238 Gennevilliers Cedex  
France  
Tél. : +33 (0)1 41 47 23 00  
e-m@il : [accueilgennevilliers@ppg.com](mailto:accueilgennevilliers@ppg.com)