

Fiche technique

Octobre 2008

RESERVE A L'USAGE
PROFESSIONNEL UNIQUEMENT



J4600V

Vernis 1K en aérosol P190-482

| <i>Produit</i> | <i>Description</i> |
|----------------|----------------------|
| P190-482 | Vernis 1K en aérosol |

Description du produit





Le P190-482 est un vernis à un composant, à séchage rapide à l'air et facile à poncer.

Le **verniss 1K en aérosol** est adapté uniquement aux réparations de surfaces internes.

Application recommandée pour la carrosserie rapide SMART (Polilustré)

Innovating Repair Solutions

PROCEDE

| | |
|---|--|
|  | Produit prêt à l'emploi en aérosol. Agiter la bombe pendant 2 minutes avant utilisation. |
|  | 1 couche simple puis 2 couches doubles |
|  | 10 minutes entre les couches |
|  | <p>Séchage à l'air (à 20 °C) :</p> <p>Hors poussière 10 - 15 minutes Sec manipulable 45 - 60 minutes Mise en service 4 heures Surpeinture 4 heures Ponçage 2 - 4 heures Séchage par Infra Rouge possible.</p> |

INFORMATIONS RELATIVES AUX COV

La valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e), dans sa forme prête à l'emploi, est au maximum de 840 g/litre de COV. La teneur en COV de ce produit, dans sa version prête à l'emploi, est au maximum de 840 g/litre.

Ces produits sont destinés exclusivement à la mise en peinture de véhicules automobiles et ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles qui sont indiquées. Les informations contenues dans cette fiche technique se fondent sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit est bien adapté à l'usage auquel il le destine.

Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, merci de consulter la Fiche de données de sécurité qui est également disponible à l'adresse suivante : http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.

Pour plus de renseignements, merci de contacter :

PPG Industries France
 10, rue Fulgence Bienvenüe
 92238 Gennevilliers Cedex
 France
 Tél. : +33 (0)1 41 47 79 95
 Fax : +33 (0)1 41 47 21 25

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry et Ecofast sont des marques déposées de PPG Industries.
 Copyright © 2007 PPG Industries, tous droits réservés.
 Le copyright relatif aux références originales ci-dessus est revendiqué par PPG Industries.



Innovating Repair Solutions