J1800V

Termékismertető

2K Matt színtelen lakk
P190-103

KÓD	MEGNEVEZÉS
P190-103	2K Matt színtelen lakk
P210-842	2K HS edző
P850-1490	2K hígító - extra gyors
P850-1491	2K hígító - gyors
P850-1492	2K hígító - közepes
P850-1493	2K hígító - lassú
P850-1494	2K hígító – extra lassú
P850-1495	2K hígító magas hőfokra
P850-1692	2K alacsony VOC tartalmú hígító - gyors
P850-1693	2K alacsony VOC tartalmú hígító - közepes
P850-1694	2K alacsony VOC tartalmú hígító - lassú

A TERMÉK LEÍRÁSA

A P190-103 egy sokoldalú, kiváló minőségű, matt, 2-komponensű akril színtelen lakk, amelyet kifejezetten a matt bevonatot igénylő felületek javítására fejlesztettek ki. Külön adalék nélkül alkalmazható rideg műanyagokra is.

Minden Nexa Autocolor bázisfesték rendszerhez megfelelő. Kemény és tartós bevonatot biztosít, és bármely típusú javításhoz alkalmazható.

A P210-842 edzővel együtt használva megfelelő rétegvastagságot és matt felületet hozhatunk létre.

A gyors száradás és a kiváló teljesítmény által a folyamatidő jelentősen csökkenthető.


ALAPFELÜLETEK / ELŐKÉSZÍTÉS

P190-103 kizárólag az alábbi felületekre vihető fel:

- P965-sorozatú Aquabase® bázisfesték
- P989 Aquabase® Plus bázisfesték
- Előkészített jó állapotú meglévő fényezés.

A fényezett felületet a P190-103 felhordását megelőzően először meg kell csiszolni (pl. Scotchbrite™ Ultrafine szürke és P562-100 vagy P562-106 felhasználásával), majd le kell tisztítani P980-251, P980-9010 vagy P980-8252 lemosóval.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ, STANDARD ELJÁRÁS (BÁRMELY JAVÍTÁSRA)



P190-103	3 rész
P210-842	1 rész
P850-149X vagy P850-169X	0.4 rész (10%)



Viszkozitás 20°C-on:	17-19 másodperc, DIN4
Fazékidő 20°C-on:	2 óra



Fúvóka:

Felsőtartályos:	1.3 - 1.6 mm
Alsótartályos:	1.4 - 1.8 mm
Nyomás:	3.0-3.3 bar / 45-50 psi




Fúvóka HVLP:

Felsőtartályos:	1.3 - 1.6 mm
Alsótartályos:	1.5 - 1.8 mm
Nyomás:	0.7 bar / 10 psi max. a levegősapkánál



2 normál réteg



5-10 perc kilevegőzés a rétegek között

Beégetés előtt kilevegőzés nem szükséges!



Beégetés tárgyhőmérsékleten:

60°C	20 perc
50°C	40 perc
Szerelhető:	kihűlés után

Száradás 20°C-on:

Porszáraz:	15 perc
Kezelhető:	6 óra
Szerelhető:	16 óra

Termékismertető

Innovating Repair Solutions

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

AZ ÁRNYALÁS FOLYAMATA
Fontos! Fújjuk le a teljes felületet – NE árnyaljunk!

EDZŐ ÉS HÍGÍTÓ KIVÁLASZTÁS
Kizárólag a **P210-842** edzővel alkalmazható!

Magasabb hőmérsékleten szükség lehet lassúbb hígítók használatára:

2K Hígító, P850-149X	**Ideális hőmérséklet:**
P850-1490 extra gyors	10-20°C
P850-1491 gyors	15-25°C
P850-1492 közepes	20-30°C
P850-1493 lassú	25-35°C
P850-1494 extra lassú	30-40°C
P850-1495 magas hőmérsékletre	35-45°C

2K Hígító alacsony VOC tartalommal, P850-169X	**Ideális hőmérséklet**
P850-1692 gyors	< 22°C
P850-1693 közepes	20-32°C
P850-1694 lassú	> 30°C

Általánosságban nagy légcseréjű fényezőkamrában, nagyobb munkákhoz és magasabb hőmérsékleten lassúbb hígítót kell alkalmazni. Viszont használjunk gyorsabb hígítót rosszabb légcseréjű kamrában, kisebb munkákra, hidegebb körülmények között.

ÁTFESTHETŐSÉG
A **P190-103** átfesthető a szerelhetőségi idő letelte után.

VISSZAJAVÍTÁS ÉS POLÍROZÁS
Fontos! NE polírozzuk!

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK
Az optimális működés érdekében biztosítsuk, hogy mind a fülke levegőjének, mind az anyagnak a hőfoka 20ºC felett legyen. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha hagyunk az anyagnak megfelelő időt arra, hogy felhasználás előtt felmelegedjen a fülke hőmérsékletére.

MŰANYAGOK FÉNYEZÉSE
A P190-103 már eredetileg rugalmasított, így alkalmas a műanyagok festésére az erre vonatkozó termékismertető előírásainak a figyelembe vételével. Használjuk a standard Nexa Autocolor műanyag rendszert.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Amikor 2K termékkel dolgozunk, akkor közvetlenül a használat után mossuk el a szórópisztolyt!

Termékismertető

Innovating Repair Solutions

VOC INFORMÁCIÓ

Az EU határérték erre a termékre (termék kategória: IIB.e) fújásra kész állapotban max.840g/liter VOC.
A termék VOC tartalma fújásra kész állapotban max. 840g/liter. Az alkalmazott módszertől függően a fújásra kész termék VOC tartalma alacsonyabb is lehet, mint az EU Direktívában meghatározott határérték.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak a termékismertetőben meghatározott célokra.
Ezen termékismertetőben fellelhető információk a jelenlegi tudományos és technikai ismereteken alapulnak. A felhasználó felelőssége minden szükséges lépés megtétele annak érdekében, hogy biztosítható legyen a termék alkalmassá tétele a célnak megfelelő felhasználásra.
Az egészségvédelmi és biztonsági információk megismerése érdekében olvassa el a biztonsági adatlapot, amely elérhető a következő címen is: http://corporateportal.ppg.com/na/refinish/nexaautocolor/

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
nexaautocolorpl@ppg.com

További információ:
Autocolor Kft.
2040 Budaörs, Pf.152
2051 Biatorbágy
Erdővári ipartelep

Tel: 00 36 23 311-080
Fax: 00 36 23 530-025
autocolor@autocolor.hu

Terméktető

Innovating Repair Solutions