

2008-10-07

A TERMÉKEK KIZÁRÓLAG SZAKMŰHELYBEN HASZNÁLHATÓAK



W1100

Termékiismertető

Turbo Plus™ Mattító adalék P565-98 Rugalmasságnövelő adalék P100-2020

KÓD	MEGNEVEZÉS
P565-98	Turbo Plus™ Mattító adalék
P100-2020	Rugalmasságnövelő adalék

A TERMÉK LEÍRÁSA

P568-98

A Turbo Plus Mattító adalék feladata a Turbo Plus (P488-) és Turbo Plus HS (P496-) fedőfestékek használata esetén matt bevonat létrehozása.

P100-2020

A rugalmasságnövelő adalék fokozza a Turbo Plus és Turbo Plus HS fedőrétegek, a P565-755 átlátszó szigetelő és a P565-876/-897 N-N alapozók rugalmasságát hajlékony műanyag felületeken.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ P565-98

A Turbo Plus és a Turbo Plus HS színek fényessége csökkenthető a P565-98 mattító adagolásával az alábbiak szerint:

Bevonat	Turbo Plus™/Turbo Plus™ HS	Mattító adalék
Félfényes	3	1
Tojánhéj	2	1
Matt	1	1

A P565-98 hozzáadása UTÁN aktiváljuk és hígítsuk a keveréket a megszokott módon.
Felhasználás előtt a P565-98 mattítót alaposan fel kell keverni.

Mivel a fényesség csökkenése függ az alkalmazott szintől, a felülettől, a száradási körülményektől és a rétegvastagságtól, felhasználás előtt szükség esetén ajánlott egy mintapanel fújása.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ P100-2020

MEREV MŰANYAGOK

Használjuk a standard Turbo Plus és Turbo Plus HS rendszert a kívánt fényességi fokozatban.

RUGALMAS MŰANYAGOK

Keverési arány	térfogat szerint
2-komponensű alapozó vagy fedőréteg	5 rész
Rugalmasságnövelő adalék (P100-2020)	1 rész

A rugalmasságnövelő adalék hozzáadása UTÁN aktiváljuk és hígítsuk a keveréket a megszokott módon.

A Turbo Plus és a Turbo Plus HS színek fényességének csökkentése rugalmas műanyagokon:

Bevonat	Turbo Plus™ Turbo Plus™ HS	Rugalmasságnövelő adalék	Mattító adalék
Félfényes	5	1	2
Tojásshéj	5	1	3
Matt	5		6

NAGYON RUGALMAS MŰANYAGOK

Keverési arány	térfogat szerint
2-komponensű alapozó vagy fedőréteg	2 rész
Rugalmasságnövelő adalék (P100-2020)	1 rész

A rugalmasságnövelő adalék hozzáadása UTÁN aktiváljuk és hígítsuk a keveréket a megszokott módon.

A Turbo Plus és a Turbo Plus HS színek fényességének csökkentése nagyon rugalmas műanyagokon:

Bevonat	Turbo Plus™ Turbo Plus™ HS	Rugalmasságnövelő adalék	Mattító adalék
Félfényes	2	1	1
Tojásshéj	2	1	1.5
Matt	2	1	3

További információ

A P100-2020 adagolása megnöveli a TURBO PLUS és a Turbo PlusHS száradási idejét.

Nagy mennyiségű mattító adalék és rugalmasságnövelő adalék kombinációja világosabb színeknél a fedőképesség csökkenéséhez vezethet. Ebben az esetben további rétegek felvitelére vagy színezett alapozó alkalmazására lehet szükség.

Gondoskodjunk róla, hogy a mattító adalék és a fedőfesték alaposan fel legyen keverve használat előtt.

Termékiismerető

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak a termékismertetőben meghatározott célokra. Ezen termékismertetőben fellelhető információk a jelenlegi tudományos és technikai ismereteken alapulnak. A felhasználó felelőssége minden szükséges lépés megtétele annak érdekében, hogy biztosítható legyen a termék alkalmassá tétele a célnak megfelelő felhasználásra. Az egészségvédelmi és biztonsági információk megismerése érdekében olvassa el a biztonsági adatlapot, amely elérhető a következő címen is: <http://corporateportal.ppg.com/na/refinish/nexaautocolor/>



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
nexaautocolorpl@ppg.com

További információ:

Autocolor Kft.
2040 Budaörs, Pf.152
2051 Biatorbágy
Erdővári ipartelep

Tel: 00 36 23 311-080
Fax: 00 36 23 530-025
autocolor@autocolor.hu

Termékismertető