

Scheda Tecnica

Gennaio 2012

SOLO PER USO PROFESSIONALE

W1600V

Pasta Opacante Turbo Plus EHS P565-9870

<i>Prodotto</i>	<i>Descrizione</i>
P565-9870	Pasta Opacante
P100-2020	Additivo Flessibilizzante
P498 Line	Smalto Turbo Plus EHS

Descrizione del prodotto

La Pasta Opacante Turbo Plus EHS P565-9870 è stata studiata per dare una finitura opaca agli smalti della linea P498.



Nexa Autocolor e Turbo Plus sono marchi PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, tutti i diritti riservati.

PPG Industries certifica l'originalità dei diritti di Copyright relativi ai prodotti elencati.

Scotchbrite è un marchio 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL'USO PROFESSIONALE.

Scheda Tecnica

Ciclo Standard

La Pasta Opacante P565-9870 Turbo Plus EHS dev'essere agitata accuratamente solo prima dell'uso.

Il prodotto dev'essere agitato manualmente, NON utilizzare macchinari automatici.


La brillantezza dei colori della linea P498 può essere ridotta aggiungendo P565-9870 nei seguenti rapporti d'impiego a volume:

Finitura	P498 Colore			
	P498/4- : P565-9870			
Colore	Bianco	Nero	Rosso/Giallo	Blu/Verde
Semi-lucido	1 : 0.4	1 : 0.65	1 : 0.75	1 : 0.8
Satinato	1 : 0.6	1 : 0.8	1 : 0.9	1 : 0.9
Opaco	1:1	1 : 1.25	1 : 1.25	1 : 1.25

Dopo aver aggiunto P565-9870 mescolare accuratamente e solo successivamente attivare e diluire 4:1:0.3 – 0.5 per ottenere la corretta viscosità applicativa. Filtrare con attenzione prima dell'utilizzo. La riduzione del livello di brillantezza varia a seconda del colore, del supporto, delle condizioni di applicazione ed essiccazione e dello spessore del film. Si consiglia di spruzzare un lamierino di prova prima dell'uso e correggere l'opacità se necessario.

APPLICAZIONE

Applicare 2 – 3 mani normali per ottenere la piena opacità. Lasciare essiccare correttamente prima di applicare la mano successiva. Dopo l'ultima mano applicare una mano leggera per ottenere un'opacità uniforme su tutto il supporto.



2004/42/IB
(c) (540) 540

INFORMAZIONI IN MATERIA DI VOC

Il contenuto massimo di VOC ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 540g/litro.

Il contenuto effettivo di VOC nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 540g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.

DIREZIONE REFINISH

Via De Gasperi 17/19

20020 LAINATE (MI)

Tel: 02 931792.1

Fax: 02 931792.53

Nexa Autocolor e Turbo Plus sono marchi PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, tutti i diritti riservati.

PPG Industries certifica l'originalità dei diritti di Copyright relativi ai prodotti elencati.

Scotchbrite è un marchio 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL'USO PROFESSIONALE.

Scheda Tecnica