

Scheda tecnica

Aprile 2013



SOLO PER USO PROFESSIONALE

H5872V

Primer Filler P565-4501 - P565-4505 - P565-4507

<i>Prodotto</i>	<i>Descrizione</i>
P565-4501	Primer Filler – Bianco Spectral Grey 01
P565-4505	Primer Filler – Grigio Spectral Grey 05
P565-4507	Primer Filler – Grigio Scuro Spectral Grey 07
P210-8815	Catalizzatore HS Plus
P850-1693/1694/1695	Diluenti Low VOC
P852-1690	Diluyente 2K accelerante

Descrizione del prodotto

P565-4501, P565-4505 e P565-4507 **Primer Filler** sono fondi estremamente flessibili: con un solo catalizzatore, P210-8815, è possibile l'applicazione ad alto e medio spessore e bagnato su bagnato e a **ruolo**. Inoltre, grazie al Diluyente Accelerante P852-1690 e ai diluenti Low VOC, sono applicabili anche a temperature inferiori ai 15°C e oltre i 35°C.

L'eccellente applicabilità e distensione, la facile carteggiabilità e l'ottimo risultato finale, ne fanno il fondo ideale per tutti i lavori in carrozzeria.

Miscelando i tre fondi tra loro si ottengono i 5 Spectral Greys, indispensabili per un più facile e veloce raggiungimento della copertura della finitura.

Innovating Repair Solutions



PROCESSO

PREPARAZIONE SUPPORTO

Prima di ogni passaggio, lavare accuratamente il supporto. Sciacquare e asciugare prima di sgrassare con un pulitore specifico e assicurarsi che il supporto sia pulito e asciugato prima di procedere con il successivo passaggio di ciclo.

Prima dell'applicazione la lamiera nuda deve essere carteggiata e completamente esente da ruggine.

Applicare primer epossidico o wash-primer sulle aree di scopertura del metallo.

Carteggiatura







Cataforesi: P320-360

Finiture originali e primer: P240-P320

GRP e fibra di vetro: P240

Stucchi poliestere: con P80-P120-180 se applicato come medio-alto spessore; con P240-P320 se applicato come bagnato su bagnato.

APPLICAZIONE A SPRUZZO

		Alto Spessore	Medio spessore	Bagnato su bagnato
	Miscelazione Asta ITA-MSX001	Primer Filler: 6 parti P210-8815: 1 parte P850-1693/4/5: 0,5 parti	Primer filler: 6 parti P210-8815: 1 parte P850-1693/4/5/ P852-1690: 1 parte	Primer filler: 6 parti P210-8815: 1 parte P852-1690: 1,5 parti (a temperature > 30°C utilizzare P850-1694/5)
	Vita utile	30-4 minuti	60 minuti (30 minuti con P852-1690)	
	Viscosità a 20°C	40-85 secondi	25-35 secondi	18-22 secondi
	Ugello	1,8 - 2,2		1,3 – 1,5
	Numero mani	2-4		1
	Appassimento tra le mani	5-10 minuti		15-20 minuti prima dell'applicazione dello smalto
	Fuori polvere a 20°C	10 minuti		-
	Spessore del film	100-200 micron		30-50 micron
	Carteggiabile a 20°C	3-4 ore		-
	Essiccazione a 60°C	30-40 minuti 15-20 minuti con P852-1690		-
	IR	8-12 min. (seguire le indicazioni del fabbricante)		-

Innovating Repair Solutions




QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL'USO PROFESSIONALE

APPLICAZIONE A RULLO

Preparazione

Carteggiare la zona stuccata con P120 o P180. Se la stuccatura non è necessaria utilizzare P180 o P220. Rifinire con P220-P240 allargandosi di circa 5 cm. Rifinire ulteriormente con P320-P360 allargandosi di 5-10 cm. Soffiare accuratamente e sgrassare.



6:1:1


Si raccomanda di applicare il prodotto subito dopo la miscelazione



Applicazione

Si consiglia l'utilizzo di rulli di spugna ad alta densità di cm. 10 di larghezza e bicchieri di carta da 600 ml contenuti nel kit Nexa Autocolor Roll001-IT.

1. Miscelare il fondo (non più di 150 ml) direttamente nel bicchiere di carta.
2. Inclinando leggermente il bicchiere imbevare il rullo uniformemente e ruotarlo sul collo del bicchiere per distribuire uniformemente il prodotto.
3. Su lamiera scoperta o supporti sensibili si consiglia di applicare una mano leggera di Wash-primer P565-9868 o primer epossidico P565-5215. Dopo l'appassimento applicare il fondo. Applicare la prima mano leggera partendo dal centro dell'area riparata e allargandosi verso l'area carteggiata. Non iniziare ad applicare dall'esterno verso l'interno, per evitare elevati spessori sui bordi del ritocco.
4. Applicare la seconda mano partendo sempre dal centro dell'area riparata, allargandosi verso l'esterno e restando all'interno della prima mano.
5. Applicare la terza mano come sopra. Se necessario applicare un'ulteriore mano.



Appassimento di 5-10 minuti tra le mani

Spessore medio: circa 100-150 μ



Essiccazione a 60°C (temperatura del metallo): 30-40 minuti
15-20 minuti con D8715

Carteggiabile a 20°C: 3-4 ore



Evidenziare eventuali imperfezioni con spia in polvere. Carteggiare partendo dall'esterno dell'area di applicazione del fondo, utilizzando tampone rigido con P320-P360 e proseguire tamponando accuratamente l'area.

Carteggiare con rotorbitale 0,3 mm utilizzando P400-P500, allargandosi di circa 5 cm dalla carteggiatura precedente.

Innovating Repair Solutions




QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL'USO PROFESSIONALE

SELEZIONE DEI DILUENTI						
< 25°C	P852-1690					
25°C – 35°C	P850-1693/94					
> 35°C	P850-1695					
TABELLA MISCELAZIONE FONDI I pesi NON sono cumulativi. Tarare la bilancia tra le aggiunte						
PRIMER FILLERS P565-4501/5/7						
SPECTRAL GREYS	Prodotto	100 g	200 g	300 g	500 g	750 g
S1	P565-4501	100	200	300	500	750
S3	P565-4501	71,5	143	214,5	357,5	536,3
	P565-4505	28,5	57	85,5	142,5	213,8
S5	P565-4505	100	200	300	500	750
S6	P565-4507	65,2	130,4	195,6	326	489
	P565-4505	34,8	69,6	104,4	174	261
S7	P565-4507	100	200	300	500	750
ALTO SPESSORE (6:1:0,5)						
Catalizzatore	P210-8815	13,5	27	40,5	67,5	101,3
Diluenti	P852-1690*	5	10,1	15,2	25,3	37,9
MEDIO SPESSORE (6:1:1) e APPLICAZIONE A RULLO						
Catalizzatore	P210-8815	13,5	27	40,5	67,5	101,3
Diluenti	P852-1690*	10,1	20,2	30,3	50,5	75,8
BAGNATO SU BAGNATO (6.1:1,5)						
Catalizzatore	P210-8815	13,5	27	40,5	67,5	101,3
Diluenti	P852-1690*	15,5	31	46,5	77,5	116,25
* a temperature tra i 25 e 30°C o su ampie superfici utilizzare P850-1693/4/5						
FLESSIBILIZZATO (6.1:1:1)						
Flessibilizzante	P100-2020	11,5	23	34,5	57,5	86,3
Catalizzatore	P210-8815	13,5	27	40,5	67,5	101,3
Diluenti	P850-16xx	10,1	20,2	30,3	50,5	75,8

Innovating Repair Solutions



QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL'USO PROFESSIONALE



2004/42/IIIB
(c) (540) 540

INFORMAZIONI IN MATERIA DI VOC

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 540g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 540g/litro.

Nota:

La combinazione di questo prodotto con P110-2020 D814 produrrà un film di verniciatura con caratteristiche speciali in base alla direttiva UE.

In queste specifiche combinazioni: Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 840g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: www.nexaautocolor.com

Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.

DIREZIONE REFINISH

Via De Gasperi 17/19

20020 LAINATE (MI)

Tel: 02 931792.1 Fax: 02 931792.53

Innovating Repair Solutions



QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI UNICAMENTE ALL'USO PROFESSIONALE