

Produktdatablad

December 2006

INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESJONELL BRUK


V3000

Polyuretan topplakk P450-serien

Produkt	Beskrivelse
P450-serien	Polyuretan miksefarger/-farger
P210-860	Herder
P850-1529	Tynner
P850-1528	Langsom tynner
P565-21	Matteringsmiddel

Produktbeskrivelse

P450-serien er en polyuretan-akryl topplakk som gir høy glans og kvalitetsfinish.






Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.
© 2006 PPG Industries, med enerett.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale,
gjøres gjeldende av PPG Industries.
ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Produktdatablad

Prosess

	P450 blanding 3 deler P210-860 herder 1 del P850-1528/-1529 tynner 0,5-1 del Blandingen må røres grundig om før bruk.
	
	Konvensjonell Viskositet: 16-18 sek. DIN4 ved 20 °C Dyse: 1,4-1,8 mm Lufttrykk: 3,3-4,4 bar (50-60 psi)
	Viskositet: 16-18 sek. DIN4 ved 20 °C Dyse: 1,0-1,4 mm Lufttrykk: 3,3-4,4 bar (50-60 psi) Sprøytetrykk: 0,3-1,0 bar
	2 enkeltlag (det kan være nødvendig å påføre et tredje lag av visse klare farger for å sikre at de dekker). 50-60 µm
	Ca. 10-15 minutter
	Lufttørring (20 °C): Støvtørr: 15-20 minutter Berøringstørr: 30-90 minutter Håndteringstørr: 6-8 timer Overlakkering: 16 timer Ovnstørring ved en metalltemperatur på: 60 °C 30 minutter

Produktdatablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Generelle prosessnoter

UNDERLAG OG KLARGJØRING

Omhyggelig klargjort fabrikkprimer og overflater som tidligere er lakkert med etsprimer P565-873 og/eller alkydprimer P540-440.

GLANSNIVÅ

Glansen på P450 kan reduseres ved å tilsette matteringsmiddel P565-21 i følgende forhold:

FINISH

P450-serien

Matteringsmiddel

	Halvblank
3	1
	Eggeskall
2	1
	Matt
1	1

NB:

a) Matteringsmidlet må røres grundig om før bruk.

b) Aktiver og tynn på normal måte ETTER tilsetning av matteringsmidlet.

Det anbefales å sprøyte et testpanel før bruk og ev. justere mengden av matteringsmiddel, om nødvendig opp til et maksimalt forhold på 1:1.

OVERLAKKERING

Dette produktet kan overlakkes med seg selv eller med ethvert annet Nexa Autocolor 2K isocyanatherdet produkt.

TØRKING

De angitte tørketidene er cirkatider og avhenger av tørkeforhold og lagtykkelse.

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.

Produktdatablad

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakking og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: <http://www.nexaautocolor.com>

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66

Faks: +45 43 43 81 88

Produkt datablad

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker som tilhører PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, med enerett.

Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

ScotchBrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger

DISSE PRODUKTENE ER UTELUKKENDE TIL PROFESJONELL BRUK.