

Produktdatablad

Oktober 2008



INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

L0900V

Påføring av primer på plastunderlag P572-212 og P572-173

Produkt	Beskrivelse
P572-212	Spesiell vedheftfremmende primer til PP og PE
P572-173	Plast vedheftfremmende primer
P850-149x	2K tynnere
P850-169x	2K lav-VOC tynnere

Produktbeskrivelse

Nexa Autocolors lakkeringsystem for plast omfatter forskjellige produkter til en vellykket lakking av alle lakkeringsbare plastunderlag*, fra rengjøring og klargjøring til struktureffekter og påføring av topplakk.

P572-212 Spesiell vedheftfremmende primer til PP og PE er en sprøyteklar, transparent vedheftfremmende primer med dårlig fyllevne beregnet til bruk på PE*, PP og PP/EPDM.

P572-173 primer A er en fleksibel, pigmentert primer til bruk på PUR, PC, PA og Pocan (PBT), ABS, PPO og fleksibel PVC.


Disse to primerne kan blandes i et 2K system og påføres når man ikke kjenner plastunderlagets type.

Grundig klargjøring og rengjøring er viktig for en vellykket lakking av plastdeler. **Nexa Autocolors** rengjørings- og klargjøringssystem til plast er utviklet for å sikre best mulig ytelse fra primer- og topplakksystemene. Se produktdatabladet om rengjøring og klargjøring av plastunderlag (L0700V).

* Merk: Noen PE-kvaliteter anses å være umulige å lakkere. Disse vedheftfremmende primerne egner seg ikke til underlag som er meget sensitive overfor løsemidler, som f.eks. polystyren (PS).

Innovative reparasjonsløsninger

PROSESS

	P572-173 Vedheftfremmende Primer	P572-212 Spesiel Primer til PP og PE	P572-173 / P572-212 2K blanding
UNDERLAG	PUR, PC, PA, PBT, ABS, PPO, fleksibel PVC	PE, PP, PP/EPDM	Ukjent underlag
	P572-173 3 deler P850-149X P850-169X 1 del	Klar til bruk	P572-173 3 deler P572-212 1 del
	20-23 sek. BSB4 (16-18 sek. DIN4)	Leveres sprøyteklar	Blandingen er sprøyteklar Potlife (20 °C) 8 timer
	1,4-1,6 mm 3,0-3,7 bar (45-55 psi)	1,4-1,6 mm 2,7 bar (40 psi)	1,4-1,6 mm 3,0-3,7 bar (45-55 psi)
	2 enkeltlag eller 1 dobbeltlag	1 dobbeltlag	2 enkeltlag eller 1 dobbeltlag
	Tørking (20 °C): 1 time før påføring av topplakk	Tørking (20 °C) : 15-20 min. før påføring av topplakk	Tørking (20 °C) : 15-20 min. før påføring av topplakk
OVER- LAKKERING	Alle primere kan overlakkes med ethvert Nexa Autocolor 2K, Aquabase™ eller Aquabase Plus topplakksystem, eller et 2K bindelag hvis det kreves større lagtykkelse. Les mer i produkt databladet Påføring av topplakk på plastunderlag.		
MERK	Lavere trykk – 2,0-2,3 bar (30-35 psi) – kan brukes ved lakking av kantede plastdeler.		



VOC-INFORMASJON

Dette produktet hører ikke under EU-direktiv 2004/42, og er derfor ikke klassifisert i noen VOC-produktkategori.

Produktet kan brukes av profesjonelle bilreparatører.

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakking og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:

<http://www.nexaautocolor.com>

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66

Faks: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes.
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Produktdatablad



Innovative reparasjonsløsninger