

Produktdatablad

Mai 2006



INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT
KUN TIL PROFESJONELL BRUK

G1000V

Kromatfri etsprimer P565-9850

Produkt	Beskrivelse
P565-9850	Kromatfri etsprimer
P275-9060	Aktivator til kromatfri etsprimer
P275-9070	Langsom aktivator til kromatfri etsprimer

Produktbeskrivelse

P565-9850 er en kromatfri 2K etsprimer beregnet for bruk sammen med **Nexa Autocolor** 2K primer P565-4501/4505/4507 for å gi et garantisystem til Aquabase Plus. Produktet gir fremragende korrosjonsbestandighet og vedheft på mange forskjellige bare metallunderlag.

Innovative reparasjonsløsninger



Underlag og klargjøring

P565-9850 bør påføres:

Bart stål	P80-120 (tørresliping) (Rust skal fjernes med P800-127)
Galvanisert stål	P400 (tørresliping)
Zintec	ScotchBrite
Aluminium og legeringer	P280-320 (tørresliping)
Kataforeselakk	P360 (tørresliping) / P800 (våtsliping)
Gamle lakkerte overflater	P400-500 (tørresliping)
	P280-320 (våtsliping)
GRP, glassfiber	P320 (tørresliping)
Polyesterfyller	P80-P120 (tørresliping)

MERK: Anbefales ikke på underlag av termoplastisk akryl.

PROSESS

	P565-9850 1 del P275-9060/9070 1 del
	16 sek. DIN4 (20 sek. BSB4) Potlife: Kun nyblandet materialet gir det beste resultatet. For å oppnå maksimal vedheft og motstandsdyktighet overfor korrosjon, bør blandet materiale brukes i løpet av dagen.
	Dyse: Overkopp: 1,4-1,6 mm Inngangstrykk: HVLP- og lav-VOC, ifølge sprøytepistolprodusentens anbefalinger.
	2–3 enkeltlag (maks. 3 lag, min. 2 lag) for å gi en lagtykkelse på 15–25 µm.
	Ca. 5–10 minutter mellom lagene.
	Lufttørrking ved 20 °C: 20–30 min., avhengig av tørkeforhold og lagtykkelse.
OVER-LAKKERING	P565-9850 skal straks overlakkeres med Nexa Autocolor 2K primer P565-450x før påføring av 2K topplakker (P471) eller Aquabase Plus basefarge (P989). MÅ IKKE brukes under P565-480/481

VOC-INFORMASJON

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori IIB.c) i bruksklar form er maks. 780 g/l VOC. VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 780 g/l. Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i EU-direktivet.

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: <http://www.nexaautocolor.com>

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries. Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes. Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

Scotchbrite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

Innovative reparasjonsløsninger

Produkt datablad

