

# Produktdatablad

December 2006

INTERNASJONALT MASTERDOKUMENT  
KUN TIL PROFESJONELL BRUK



# L1000V

## Vannfortynnbar plastprimer til polystyren P572-3500

| Produkt            | Beskrivelse                               |
|--------------------|-------------------------------------------|
| P572-3500          | Vannfortynnbar plastprimer til polystyren |
| P980-230/P980-5000 | Aquabase tynner / Aquabase Plus tynner    |
| P273-1333          | Rengjører til plast                       |
| P980-212/-8212     | Vannfortynnbar pistolrengjører            |
| P980-9010/-8252    | Vannfortynnbare forrengjørere             |

### Produktbeskrivelse

P572-3500 er en lav-VOC 1K vannfortynnbar primer beregnet til bruk på sensitive plastunderlag, som f.eks. polystyren. Polystyren er ekstremt følsomt overfor løsemidlet i konvensjonelle løsemiddelbaserte primere.

Primeren gir hurtig tørking, svak lukt og fremragende glans på etterfølgende lakk når den overlakkes med det vannfortynnbare Aquabase™ eller Aquabase Plus basefargesystem.


**Primersystemet anbefales ikke til bruk sammen med topplakker i P420-, P422- eller P471-serien.**

### Rengjøring

Grundig klargjøring og rengjøring er viktig for en vellykket reparasjon av plastdeler. Først fjernes silikonholdige formslippiemidler og andre forurensinger, som f.eks. trafikkfilm, med rengjører til plast (P273-1333) blandet i forholdet 1:4 med vann. Påfør med ultrafin Scotch-Brite™, og slip samtidig overfladen lett. Skyll grundig med rent vann, og la området tørke. For å sikre en støvfri finish må det påføres en vannfortynnbar forrengjører på den plastdelen som skal lakkes. Bruk en lofri klut til påføring og en annen klut til å tørke av.

**Innovative reparasjonsløsninger**

## PROSESS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | P572-3500<br>P980-230 eller P980-5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 deler<br>1 del   |
|    | <b>Dyse:</b><br>1,4-1,6 mm<br>2,5-3,0 bar (40-45 psi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Overkopp anbefales |
|    | Påfør et mellomlag i en lagtykkelse på 20-30 µm.<br>(MÅ IKKE påføres i tykke lag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|     | Utstyret skal rengjøres med vannfortynnbar pistolrengjører (P980-212 eller P980-8212) straks etter bruk.<br>Rengjøringen avsluttes med løsemiddel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|   | <b>Lufttørking ved 20 °C:</b> Vått-i-vått prosess<br>Ved Aquabase eller Aquabase Plus påføres topplakken etter 30 min.<br>Håndteringstørr etter 1–2 timer avhengig av tørkeforhold.<br><b>Ovnstørking ved lave temperaturer</b><br>10 min. avlufting før ovnstørking<br>30 min. ovnstørking ved 50 °C. (Unngå høye temperaturer siden plastdelene da kan bli ødelagt.) Avkjøles til romtemperatur før sliping og/eller påføring av topplakk. |                    |
|  | Tørre slip lett for hånd – P400 eller finere – etter ovnstørking. Bruk slipesvamper.<br>Bruk ikke våtsliping.<br>Slipes lett etter lufttørking (P1200 tørrsliping), men det er kun nødvendig for å fjerne smuss.                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|  | Rengjør overflaten lett med vannfortynnbar forrengjører før påføring av Aquabase eller Aquabase Plus basefargesystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>OVER-LAKKERING</b>                                                               | Denne primeren kan kun overlakkeres med Nexa Autocolor Aquabase eller Aquabase Plus vannfortynnbart basefarge-topplakksystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>MERK</b>                                                                         | Lavere trykk – 2,0-2,3 bar (30-35 psi) – kan brukes ved lakkering av kantede plastdeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

## GENERELLE PROSESSNOTER

1. Disse produktene bør kun brukes på verksteder med god ventilasjon.
2. Produktene må ikke blandes med andre tynnere enn de som er anbefalt.
3. Vannfortynnbart avfall skal minimeres og holdes atskilt fra løsemiddelbasert avfall.
4. Hvis polystyrendelen er forlakkert, kan den påføres eksisterende vått-i-vått primere.



Oppbevares innendørs og transporters ved temperaturer over 4 °C.

**MÅ IKKE UTSETTES FOR FROST**

## VOC-INFORMASJON

Dette produktet hører ikke under EU-direktiv 2004/42, og er derfor ikke klassifisert i noen VOC-produktkategori.

Produktet kan brukes av profesjonelle bilreparatører.

**Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering** og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:

<http://www.nexaautocolor.com>

## For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia  
Midtager 29  
DK-2605 Brøndby  
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66  
Faks: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er varemerker som tilhører PPG Industries.  
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes.  
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er originale, gjøres gjeldende av PPG Industries.

Scotch-Brite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.

**Innovative reparasjonsløsninger**

Produkt datablad

