

# Product Data Sheet

Augustus 2011

INTERNATIONAL MASTER  
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

# W1600V

## Turbo Plus™ EHS Matt Finishes

<i>Product</i>	<i>Description</i>
<i>P565-9870</i>	<i>Turbo Plus EHS Matting Agent</i>
<i>P100-2020</i>	<i>Flexible Additive</i>
<i>P498 Line</i>	<i>EHS Turbo Plus Topcoats</i>

### Product beschrijving

De informatie in dit PDS heeft betrekking op alle matteringsmogelijkheden met EHS producten

TURBO® Plus EHS Matting Agent (565-9870) is ontwikkeld om in combinatie met EHS Topcoat mengkleuren en blanke lak een matte aflat te spuiten.



NEXA AUTOCOLOR®, ZK®, AQUABASE® and TURBO® are registered trademarks of PPG Industries.  
© 2006 PPG Industries, all rights reserved.  
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.  
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**

Product Data Sheet

## Werkwijze P565-9870

*Turbo Plus EHS Matting Agent* voor gebruik goed roeren of schudden.

Plaats de Matting Agent NIET in een machine die regelmatig automatisch roert.

De glansgraad van de P498 Lijn EHS *Turbo Plus* solid kleuren kan verminderd worden door Matting Agent (P565-9870) toevoegen in de onderstaande verhoudingen:

Aflak	P498 Kleur			
	P498/4- : P565-9870			
Kleur	Wit	Zwart	kleuren rood/geel	Kleuren blauw/groen
Half glans	1 : 0.4	1 : 0.65	1 : 0.75	1 : 0.8
Zijdeglans	1 : 0.6	1 : 0.8	1 : 0.9	1 : 0.9
Mat	1 : 1	1 : 1.25	1 : 1.25	1 : 1.25

Na toevoeging van P565-9870 goed roeren. Activeren en verdunnen in de verhouding 4:1:0.3 – 0.5 voor een goede applicatie viscositeit. Voor gebruik goed zeven.

De reductie van de glansgraad is afhankelijk van de kleur, ondergrond, applicatie- en drogingomstandigheden en laagdikte.

Het is raadzaam om een testpaneel te spuiten en eventueel de hoeveelheid P565-9870 aan te passen.

### Applicatie

Breng 2 – 3 normale lagen aan om dekkracht te bereiken. Laat elke laag goed drogen, voordat de volgende laag wordt aangebracht. Breng na de laatste laag een controle laag aan voor een egaal mat effect op het hele oppervlak.

### VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor producten in de P498 lijn topcoats (productcategorie: IIB.a) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 840 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 840/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

### VOOR VERDERE INFORMATIE:

[www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)

NEXA AUTOCOLOR®, ZK®, AQUABASE® and TURBO® are registered trademarks of PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**

Product Data Sheet

