

# Product Data Sheet

September 2010 (update mei 2011)



INTERNATIONAL MASTER  
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

## G2000V

### Chromate Free Wash Etch Primer P565-9868

<i>Product</i>	<i>Beschrijving</i>
P565-9868	Chromate Free Wash Etch Primer
P275-9069	Activator for CFE Primer
P275-9070	Slow Activator for CFE Primer

#### Productbeschrijving

P565-9868 is een 2K chromaatvrije etsprimer die geschikt is om onder alle NEXA AUTOCOLOR® 2K grondlakken te gebruiken.

P565-9869 biedt een uitstekende corrosiebescherming en hecht zeer goed op een grote diversiteit metalen oppervlakken, zoals staal, aluminium en gegalvaniseerde metalen.


## Ondergrond en voorbereiding

<p><b>P565-9868 is geschikt voor:</b></p> <p>Blank metal</p> <p>Gegalvaniseerd staal</p> <p>Zintec</p> <p>Aluminium en legeringen</p> <p><b>P565-9868 is ook geschikt voor:</b></p> <p>Electrolaag</p> <p>Oude gelakte ondergronden</p> <p>GRP, Glasvezel</p> <p>Polyester filler/stopper</p>	<p><b>Schuren met:</b></p> <p>P80 – 120 (droog) (roest verwijderen met P800-127)</p> <p>P400 (droog)</p> <p>Scotch-Brite™</p> <p>P280-320(droog)</p> <p>P360 (droog)/P800 (nat)</p> <p>P400 - 500 (droog)/P280 - 320 (nat)</p> <p>P320 (droog)</p> <p>P180 of fijner(droog)</p>
---	---

**LET OP:** Niet gebruiken op thermoplastische acrylaathoudende ondergronden of onder polyester filler/stopper.

## WERKWIJZE

	<p>P565-9868            1 deel</p> <p>P275-9069/9070    1 deel</p> <p>Laat geactiveerde lak voor gebruik 10 minuten staan.</p>
	<p>14 - 15 sec DIN4 (18 - 20 sec BSB4)</p> <p><b>Potlife:</b> Geactiveerde lak - 5 dagen bij 20°C</p>
	<p><b>Spuitpistoolinstelling:</b></p> <p>Bovenbeker: 1.3 -1.6 mm</p> <p>Druk aan spuitpistool: Zie voor HVLP en compliant de instructies van de fabrikant.</p>
	<p>Spuit één volle laag voor een laagdikte van 10-15 micron.</p>

	<b>Luchtdroog op 20°C:</b> 15 min. afhankelijk van de droogomstandigheden en laagdikten.
Overspuiten	<p>P565-9868 binnen 24 uur na applicatie overspuiten met een 2K oplosmiddel- en acrylaathoudende grondlak.</p> <p>P565-9868 kan direct overgespoten worden met elke Nexa Autocolor 2K oplosmiddel- en acrylaathoudende grondlak. Hierna 2K topcoat (P471), AQUABASE® basecoat (P965) of Aquabase Plus basecoat (P989) aanbrengen.</p>

**Vos Informatie:**

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 780 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 780 g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op <http://www.nexaautocolor.com>

**Voor meer informatie:**

PPG Industries  
[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)

