

Product Data Sheet

Mei 2009 (update november 2010)



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

V1450V

Waterborne Basecoats for Commercial Transport P961-Line

<i>Product</i>	<i>Beschrijving</i>
<i>P961-Line</i>	<i>CT Waterborne Basecoat Ready Mix</i>
<i>P935-3006</i>	<i>Waterborne Basecoat Activator</i>
<i>P980-5000</i>	<i>Waterborne Thinner</i>
<i>P980-5050</i>	<i>High Temperature Waterborne Thinner</i>
<i>P980-6050</i>	<i>Waterborne Precleaner</i>

PRODUCTBESCHRIJVING

Waterborne Commercial Transport (P961-Line) is een klaar-voor-gebruik lijn van solid kleuren en metallic en parelmoeren basislakken die ontwikkeld zijn om aan de eisen van de Commercial Refinish markt te voldoen.

Dit product is ontwikkeld in overeenstemming de Europese regelgeving en geeft een VOS gehalte dat lager is dan 420g/l.

In combinatie met de juiste compliant blanke lak van NEXA AUTOCOLOR® geeft dit watergedragen systeem een uitstekende glans, resultaat en duurzaamheid.



Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

Innovating Repair Solutions

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Product Data Sheet

ALGEMENE WERKWIJZE

ONDERGROND EN VOORBEREIDING

Reinig de ondergrond met **P980-6050**. Nat schuren met P800 of fijner, droog machine schuren met P360 of fijner.

Was de restanten weg en laat volledig drogen vóór het reinigen met **P980-6050**. Gebruik een doek voor applicatie van het reinigingsmiddel en een doek voor het afvegen. Als laatste stap wordt het gebruik van een kleefdoek sterk aanbevolen.

Breng onderstaande producten aan over het *Nexa Autocolor* primer systeem:

P980-6501/2 Waterborne Epoxy
P580-2920 High Build Epoxy
P580-350X Chromate Free Epoxy
P565-1027/8 2K® Primer Surfacer
P565-755 Transparent Sealer

Breng de primers aan zoals aangegeven in de betreffende PDS.

Nexa Autocolor Commercial Transport Waterborne Basecoat moet NOOIT aangebracht worden over:

- Wasprimers
- Etsprimers
- Chromatische epoxy primers
- Acrylaat thermoplastische aflakken

OPSLAG EN BEHANDELING

Nexa Autocolor Commercial Transport Waterborne Basecoat gemengde kleuren, activators, thinners en reinigingsmiddelen moeten koel en weg van een warmtebron opgeslagen worden. Gedurende de opslag en het transport moet de temperatuur tussen de +5°C en +35°C gehouden worden. Vermijd blootstelling aan vorst en koude.

Waterborne Basecoat moet met schone apparatuur in schone droge vaten gemengd worden. Gebruik nooit vaten of spuitapparatuur die oplosmiddelresten bevatten. Gebruik kunststof mengvaten. Metalen mengvaten moeten een anti-corrosielaag hebben.

KENMERKEN EN BEPERKINGEN

De droge laagdikte moet tussen 15 en 25 micron zitten.

REINIGEN VAN APPARATUUR

Alle mengapparatuur onmiddellijk na gebruik reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor een reinigingsmachine. Alle apparatuur vóór het opbergen of hergebruik, goed laten drogen.



VOS INFORMATIE

De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.d) in de gebruiksklare vorm, is maximaal 420 g/liter VOS.

De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is maximaal 420g/liter.

Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan gespecificeerd in de EU Directive Code.

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material Safety Data Sheet, beschikbaar op www.nexaautocolor.com

VOOR VERDERE INFORMATIE:

PPG Industries

infobenelux@ppg.com

Product Data Sheet

NEXA AUTOCOLOR®, **ZK**®, AQUABASE® and TURBO® are registered trademarks of PPG Industries.
© 2006 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.



Innovating Repair Solutions

DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK