

# Product Data Sheet

September 2006 (update december 2010)

INTERNATIONAL MASTER  
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

# W0120


## Turbo Plus™ 2-Pack Clearcoat P190-555

<i>Product</i>	<i>Beschrijving</i>
<i>P190-555</i>	<i>Turbo Plus 2-Pack Clearcoat</i>
<i>P210-820</i>	<i>Turbo Plus Extra Slow MS Hardener</i>
<i>P210-821</i>	<i>Turbo Plus Slow MS Hardener</i>
<i>P210-822</i>	<i>Turbo Plus Medium MS Hardener</i>
<i>P850-1390</i>	<i>Turbo Plus Extra Slow Thinner</i>
<i>P850-1391</i>	<i>Turbo Plus Slow Thinner</i>
<i>P850-1392</i>	<i>Turbo Plus Medium Thinner</i>
<i>P850-1393</i>	<i>Turbo Plus Fast Thinner</i>

### Productbeschrijving

P190-555 is een 2K acrylaat blanke lak van hoge kwaliteit.  
P190-555 geeft een uitstekende glans en eindresultaat op NEXA AUTOCOLOR® Commercial Transport Basecoat systeem TURBO® Plus Metallic basecoat.

Met de Turbo Plus MS verharders en verduuners zijn grote oppervlakken gemakkelijk te spuiten. Het resultaat is een sterke duurzame aflak, met uitstekende steenslagbestendigheid.



Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**



# ALGEMENE WERKWIJZE

## ONDERGRONDEN EN VOORBEREIDING

*Turbo Plus Multistripe Basecoat (P488-) of Turbo Plus Metallic Basecoat.*

*Turbo Plus Metallic Basecoat* hoeven niet geschuurd te worden. Maar als er onregelmatigheden in de basislak zitten, kan na ongeveer 45 minuten aan de lucht drogen, geschuurd worden met P1200 of fijner schuurpapier.

Basecoat die overnacht gestaan heeft, moet voor het spuiten van P190-555 stofvrij gemaakt worden.

## OVERSPUITEN

P190-555 na 'in gebruik name droogtijd' overspuiten met zichzelf of een andere NEXA AUTOCOLOR® Commercial Transport primer, grondlak of aflak.

## APPLICATIE APPARATUUR

### HVLP

Het meest geschikte HVLP spuitpistool voor het spuiten van Commercial Transport producten is het hoge druksysteem.

Druk aan spuitpistool: 0.675 bar maximaal

Lakdruk: 0.3-1.0 bar maximaal

Als er lange slangen worden gebruikt, moet de druk verhoogd worden.

## DROGEN

De vermelde droogtijden zijn indicaties. Afhankelijk van de droogomstandigheden en laagdiktes zullen de droogtijden variëren. Slechte ventilatie, temperatuur onder 20°C en uitzonderlijke laagdiktes verlengen de droogtijden.

## TOEVOEGING VERDUNNER

Onder normale omstandigheden hoeft geen verdunner toegevoegd te worden. Maar als de situatie daarom vraagt (bijv. hoge temperatuur) kan tot 10% Turbo Plus Thinner toegevoegd worden.

## STICKERS

Voor het aanbrengen van zelfklevende stickers, moet de lak absoluut volledig droog zijn. Het doordrogen kan langer duren dan de tijden 'na ingebruikname' aangeven en zijn afhankelijk van het gebruikte laksysteem, laagdikte, applicatiewijze en droogomstandigheden. Ook het type sticker is belangrijk.

P190-555 wordt NIET aanbevolen over zelfklevende stickers.

## OVERIGE INFORMATIE

Laat de aflak goed doorharden voordat het voertuig gewassen wordt. Dit kan een paar weken duren, als het voertuig in een koude omgeving moet drogen of als de laklagen extreem hoger zijn.

Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**

DEZE PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan in dit PDS aangegeven. De informatie op deze PDS is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om aan alle voorwaarden te voldoen teneinde juist gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Zie voor gezondheids- en veiligheidsinformatie de Material Safety Data Sheet (MSDS), op [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

**VOOR VERDER INFORMATIE:**

[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)

**Product Data Sheet**

Nexa Autocolor and Turbo Plus are trademarks of PPG Industries.

© 2006 PPG Industries, all rights reserved.

Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries.

Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.

**Innovating Repair Solutions**

**DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.**