

2008-03-07

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO
ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW

L0700V 

Tworzywa – Przygotowanie i oczyszczanie P273-1050 i P273-1333

PRODUKT	NAZWA
P273-1050	Zmywacz Antystatyczny
P273-1333	Zmywacz do tworzyw sztucznych

OPIS PRODUKTU

System lakierowania tworzyw sztucznych Nexa Autocolor zawiera gamę produktów pozwalającą wykonać powłokę o doskonałej jakości na wszelkich nadających się do lakierowania tworzywach *. Są to produkty czyszczące i przygotowawcze, ale także podkłady, dodatki strukturalne i lakiery.

Dokładne przygotowanie i oczyszczenie podłoża to czynniki o bardzo istotnym znaczeniu, mające duży wpływ na jakość otrzymywanej powłoki. System przygotowania i oczyszczania tworzyw sztucznych stworzono z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu zalet podkładów i lakierów Nexa Autocolor.

P273-1333, zmywacz do tworzyw sztucznych, to produkt będący mieszkanką wody i związków czyszczących, stworzony do usuwania tzw. substancji separujących stosowanych w procesie produkcji elementów z tworzyw oraz nalotu eksploatacyjnego.


P572-1050, zmywacz antystatyczny, to produkt o unikalnej formule, zapobiegający gromadzeniu się ładunków elektrycznych oraz umożliwiający idealne rozłożenie się ziarna metalicznego.

* **Uwaga:** Niektóre rodzaje polietylenu (PE) nie nadają się do lakierowania, a niektóre podkłady nie mogą być stosowane na podłożach bardzo wrażliwych na działanie rozpuszczalników, takich jak polistyren (PS). Szczegóły znajdziesz w kartach technicznych stosownych produktów.

Karta Techniczna Produktu

PROCES

GOŁE TWORZYWO SZTUCZNE

	KROK 1 P273-1333 Zmywacz do tworzyw sztucznych	KROK 2 P273-1050 Zmywacz antystatyczny
	Zmieszaj z wodą 1:1	Gotowy do użycia
	Nałóż za pomocą drobnej włókniny ścierniej, np. Scotchbrite™, lekko matując podłoże. Dokładnie spłucz czystą wodą i osusz. Jeżeli woda podczas spłukiwania elementu będzie tworzyć oczka, powtórz proces od początku.	Nałóż na cały element przeznaczony do lakierowania. Zastosuj bezpyłowe czyściwo do nałożenia produktu, a drugie – czyste – do usuwania zanieczyszczeń.

TWORZYWO WSTĘPNIE ZAPODKŁADOWANE

	Wymatuj podłoże papierem P600-P800. Aby uniknąć przecięcia się przez podkład fabryczny, zastosuj materiał ścierny na gąbce. Punktowo zabezpiecz wszelkie przetarcia za pomocą podkładu w aerozolu P572-2000. Po wymatowaniu podłoża oczyść je zmywaczem spirytusowym przed aplikacją dwuskładnikowego podkładu Nexa Autocolor.
--	---

TWORZYWO WRAŻLIWE NA DZIAŁANIE ROZPUSZCZALNIKÓW

	Wyczyść podłoże zmywaczem P273-1333, wymieszanym w proporcji 1:2 z wodą (1 część zmywacza na 2 części wody). Nakładaj zmywacz drobną włókniną ścierną. Zmyj podłoże zmywaczem spirytusowym. UWAGA! Nie nakładaj zmywacza antystatycznego P273-1050.
--	--



LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.a) wynosi 850g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 850g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

BEZWZGLĘDNIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ PRODUKTU. PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. Dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

Karta Techniczna Produktu

