

Data aktualizacji: 2013-10-08



PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

I2700V



Karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

P166-537 Kolor gotowy w aerozolu Czarny Półmat RAL 9021

PRODUKT	OPIS
P166-537	Kolor gotowy w aerozolu – Czarny Półmat RAL 9021
OPIS PRODUKTU Kolor gotowy w aerozolu – Czarny Półmat, to farba akrylowa idealna do wykonywania szybkich napraw, w tym gwarancyjnych w warsztatach z certyfikatem OEM. Produkt jest dostarczany w postaci aerozolu, łatwego do przechowywania i zastosowania.	
DOBÓR I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Produkt można aplikować wyłącznie na odpowiednio przygotowanej i oczyszczonej powłoce lakierniczej w dobrym stanie. Prawidłowe przygotowanie powierzchni podłoża oraz jej oczyszczenie jest kluczowym elementem procesu skutecznej naprawy. Uwaga! Produkt nie może być aplikowany bezpośrednio na podkłady wytrawiające.	
PROCES	
	Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Potrząsać pojemnikiem, co najmniej przez 1 minutę przed bezpośrednim użyciem. Po użyciu należy odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać przez chwilę spust, aby oczyścić dyszę.
	Aplikować produkt zachowując dystans 20 - 30 cm od naprawianego elementu
	Aplikować kilka cienkich warstw, aż do uzyskania właściwej siły krycia i gładkiego wykończenia.
	Odparować minimum 2 minuty między kolejnymi warstwami.
	Czasy schnięcia, w 20°C Pyłosuchy 30 minut Do przenoszenia 60 minut Dalsza praca 24 godziny

Karta Techniczna

Innowacyjne Rozwiązania Napraw Lakierniczych



Aplikacja kolejnego produktu lub warstwy jest możliwa po upływie wskazanego wyżej parametru „dalsza praca”.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35 °C. Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty bezpieczeństwa), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia w produkcji wynosi nie więcej niż 840 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w przepisach.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu. Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego użytku. Dane w karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem: www.nexaautocolor.com



PPG Industries Poland Sp. z o.o.
Automotive Refinish, oddział w Warszawie
05-816 Michałowice, ul. Stanisława Bodycha 47
Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
www.nexaautocolor.com

