

# Boletim técnico do produto

Março 2012



## E0300V

### Pasta Aquosa de Despolimento P562-106

<i>Produto</i>	<i>Descrição</i>
P562-106	Pasta Aquosa de Despolimento

#### Descrição do produto

A Pasta Aquosa de Despolimento P562-106 da Nexa Autocolor é um abrasivo concebido para preparar as superfícies antes da pintura, nomeadamente antes de efectuar uma pintura utilizando a técnica de disfarce.

Utilizando este produto em conjunto com Scotch-Brite ou com uma esponja abrasiva, é fácil e rápido efectuar um despolimento de qualquer acabamento.

Concebido sem silicões e ceras para evitar contaminações, a Pasta Aquosa de Despolimento P562-106 pode ser fácil e rapidamente removida com água, permitindo obter uma boa adesão da repintura.

#### Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Este produto não é abrangido pela Directiva Europeia sobre emissão de COV.



## Processo

	Limpar convenientemente a área a despolir com <b>Desengordurante Lento P850-1402</b> ou <b>Pré-limpeza Aquabase Plus P980-8252</b> .
	Aplicar a <b>Pasta Aquosa de Despolimento P562-106</b> directamente no Scotch-Brite ou na esponja de lixagem. Utilizar o Scotch-Brite ou a esponja de lixagem com a <b>Pasta Aquosa de Despolimento P562-106</b> e água para despolir a área que será pintada.
	Remover os resíduos do despolimento com água e limpar com um pano seco. Após seca a área deverá ter um aspecto mate (fosco) uniforme.  Nota: se a limpeza não retirar todos os resíduos de despolimento, poderão ocorrer problemas com a aderência da tinta a aplicar seguidamente.
	Limpar convenientemente com <b>Desengordurante Lento P850-1402</b> ou <b>Pré-limpeza Aquabase Plus P980-8252</b> , utilizando um pano para aplicar e um pano limpo para remover.
<b>PINTURA</b>	Proceder à pintura da zona preparada.



**Estes produtos destinam-se exclusivamente à pintura profissional de veículos.** Não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados. A informação contida neste boletim técnico é baseada em conhecimentos científicos e técnicos actuais e é da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto à finalidade pretendida.

Para mais informação sobre segurança e higiene, consultar as notas dos boletins técnicos, também disponíveis em: [www.pt.nexaautocolor.com/pt](http://www.pt.nexaautocolor.com/pt)

Para mais informação, contactar:  
PPG Ibérica Sales & Services Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2  
08191 Rubi (Barcelona)  
España Tel: +34 93 565 03 25