

# Boletim técnico do produto

Março 2012



## Solução Anticrateras P273-1086

| <i>Produto</i> | <i>Descrição</i>     |
|----------------|----------------------|
| P273-1086      | Solução Anticrateras |

### Descrição do produto

A Solução Anticrateras P273-1086 foi concebida para ajudar a eliminar as crateras causadas por contaminação de silicone, ceras e óleo. Este produto só deve ser utilizado com Vernizes 2K HS+ e Cores de Brilho Directo 2K HS+ (monocamada).

Nota: NÃO utilizar com primários 2K e bases foscas.

### Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (subcategoria de produto: IIB/e) nas condições de pronto a aplicar é 840 g/l de COV. O conteúdo em COV deste produto nas condições de pronto a aplicar é no máximo 840 g/l.

Segundo o modo de utilização escolhido, o COV real deste produto "pronto a usar" pode ser inferior ao especificado pela directiva da UE.

### Processo

No caso de surgimento de crateras causadas por contaminação durante a primeira aplicação, adicionar 5 a 10 gramas de **Solução Anticrateras P273-1086** por cada litro de Verniz 2K ou Esmalte de Brilho Directo 2K já activados e diluídos.

Nota: Recomenda-se que **NÃO** seja adicionado mais de 5 a 10 gramas de **Solução Anticrateras P273-1086** ao Verniz ou esmalte Brilho Directo pronto a aplicar (já activado e diluído).



**Innovating Repair Solutions**