

2008-04-07

ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUȘ AUTO

G0402V

Fişa tehnică



Grunduri 1K pentru suprafețe frecate P565-908, P565-9081, P565-9086 și P565-9087

PRODUSE	
P565-908	Grund 1K pentru suprafețe frecate, șlefuite (împotriva frecării) în aerosol, gri
P565-9081	Grund 1K pentru suprafețe frecate în aerosol, alb
P565-9086	Grund 1K pentru suprafețe frecate în aerosol, gri
P565-9087	Grund 1K pentru suprafețe frecate în aerosol, negru

DESCRIEREA PRODUSULUI

P565-908, P565-9081, P565-9086 și P565-9087 sunt grunduri ușoare pentru suprafețe frecate, utilizabile cu vopsele 2K (P420-/P421-/P471-/P422-), Aquabase® și Aquabase® Plus.

Sunt destinate pentru protecția metalelor goale împotriva frecării, uzurii și pentru reparații locale. Pentru cea mai bună protecție anticorozivă ar trebui utilizat grund wash fără cromați P565-713 sau grund wash P565-597 pe suprafețe întregi.

SUPRAFEȚE ȘI PREGĂTIREA LOR

Grundurile P565-908/9081/9086/9087 ar trebui aplicate pe:

- ✓ Oțel gol și aluminiu, după șlefuirea și degresarea lor completă
- ✓ Fibre de sticle șlefuite (GFK/GRP), chituri poliesterice, grunduri de fabrică, și finisări existente în condiții intacte.







Este necesară o bună pregătire pentru a obține cele mai bune rezultate. Sunt recomandate următoarele granulații de șmirgheli:

	Dacă este strat intermediar:	Dacă se acopera direct:	:
Abraziv umed sau uscat	P280-P320 (GRP P400)	P800	
Slefuire uscata la masina	P220-P280	P360	

OBSERVAȚIE!

- ✓ Straturile sintetice trebuie uscate complet.
- ✓ Produsele acestea nu sunt potrivite pentru straturi TPA.

PROCESUL

	<p>Agitați bine recipientul aproximativ 2 minute, până ce auziți un glob metal.</p> <p>După utilizare, întoarceți recipientul și apăsați duza pentru îndepărtarea sedimentelor de grund.</p>
	<p>Distanța de pulverizare: 15-20 cm.</p> <p>Aplicați straturi subțiri pentru obținerea unor grosime de film cel puțin 25 micrometri.</p>
	<p>Aerați 3-5 minute înaintea șlefuirii eventuale. Timpul de aerare depinde de temperatura de aplicare.</p>
	<p>Dacă șlefuirea nu este necesară, puteți aplica produsul următor după 10-15 minute la 20°C (în funcție de grosimea filmului).</p>
	<p>Grundurile P565-908, P565-9081, P565-9086 și P565-9087 nu solicită șlefuire când utilizați conform recomandărilor noastre.</p> <p>Dacă apar niște urme de murdărie, îndepărtați-le uscat cu șmirghelul P800-1200.</p>
	<p>Când utilizați grundurile P565-908, P565-9081, P565-9086 și P565-9087 pentru reparații locale, puteți reacoperi direct cu vopsele 2K (P420-/P421-/P471-/P422-) și vopsele Aquabase®, Aquabase® Plus.</p> <p>Aplicați pe oricare grund 2K Nexa Autocolor, dacă este nevoie de o grosime film mai mare sau dacă produsele acestea erau aplicate pe o suprafață mai mare.</p>



INFORMAȚII DESPRE COV(CONȚINUT ORGANIC VOLATIL)

Valoarea limită stabilită de UE pentru acest produs(categoria produsului: IIB.e) în forma gata de utilizare este de maximum 840g/litru de COV. Conținutul de COV al acestui produs în forma gata de utilizat este de maximum 840g/litru. În funcție de modul de utilizare ales, conținutul real de COV al acestui produs pregătit de utilizare poate fi mai scăzut decât cel specificat prin codul directivei UE.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Produsele pot fi utilizate doar de specialiști, și este interzisă utilizarea în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile cuprinse în aceasta Fișa tehnică sunt bazate pe cunoștințe științifice și tehnice, și constituie responsabilitatea utilizatorului să urmeze toți pașii necesari în scopul asigurării utilizării corespunzătoare al produsului. Pentru informații privind sănătatea și siguranța priviți materialul Foaia Datelor de Siguranță, care este accesibilă pe pagina web: <http://corporateportal.ppg.com/na/refinish/nexaautocolor/>



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

nexaautocolorpl@ppg.com

IMPORTATOR IN ROMANIA

L.C.C. Paints Distribution S.R.L

Bld. Primaverii 31,

ap.3 Sector 1

7000 Bucuresti

România

Tel: +40 21 231 86 39

Fax: +40 21 231 86 40

office@lcc.ro

<http://www.lcc.ro>

Fișa tehnică



Soluții inovatoare de rețuș