


2009-09-25

ACESTE PRODUSE SUNT DESTINATE EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL



# W1100

## Agent de mătuire Turbo Plus™ P565-98 Aditiv elasticizant P100-2020

PRODUS	DESCRIERE
P565-98	Agent de mătuire Turbo Plus™
P100-2020	Aditiv elasticizant

### DESCRIEREA PRODUSULUI

#### P568-98

Agentul de mătuire Turbo Plus Matting Agent a fost conceput pentru a facilita obținerea de finisaje mate pentru culorile solide din gama Turbo Plus (P488-) și Turbo Plus HS (P496-).

#### P100-2020

Acest produs reprezintă un aditiv elasticizant care îmbunătățește flexibilitatea în cazul vopselelor Turbo Plus și Turbo Plus HS, Grundurilor Transparente (P565-755) și grundului ud pe ud (P565-876/-897), atunci când aceste produse sunt aplicate pe suprafețe din plastic flexibil.

### Mod de utilizare pentru P565-98

Nivelul de luciu al culorilor solide Turbo Plus și Turbo Plus HS poate fi redus prin adaosul de Agent de mătuire Turbo Plus (P565-98) după cum urmează:

Tip finisaj	Turbo Plus™/Turbo Plus™ HS	Agent de mătuire
Semi-lucios	3	1
Eggshell (Coajă de ou)	2	1
Mat	1	1

**DUPĂ** adaosul de agent de mătuire P565-98, se efectuează activarea și diluarea după procedura standard.

Agentul de mătuire Turbo Plus trebuie amestecat foarte bine înainte de utilizare.

Reducerea nivelului de luciu diferă în funcție de culoare, tipul de substrat, condițiile de aplicare/uscare și de grosimea filmului.

Se recomandă testarea pe o piesă de probă pentru a efectua ajustarea nivelului de Agent de mătuire P565-98, înaintea de aplicarea sa propriu-zisă.

Fișa tehnică

## Mod de utilizare pentru P100-2020

**PLASTIC RIGID**

Se utilizează vopselele standard Turbo Plus și Turbo Plus HS pentru a obține nivelul de luciu dorit.

**PLASTIC FLEXIBIL**

Rațiile de amestec: pe volume  
Grund 2 K sau vopsea 5 părți  
Aditiv elasticizant (P100-2020) 1 parte

**DUPĂ** adaosul de Aditiv elasticizant, se efectuează activarea și diluarea după procedura standard (consultați Fișa tehnică corespunzătoare).

Pentru reducerea nivelului de luciu al culorilor solide Turbo Plus și Turbo Plus HS, atunci când acestea sunt utilizate la acoperirea suprafețelor din plastic flexibil:

Tip finisaj	Turbo Plus™	Aditiv elasticizant	Agent de mătuire
	Turbo Plus™ HS		
Semi-lucios	5	1	2
Eggshell (Coajă de ou)	5	1	3
Mat	5		6

**PLASTIC FOARTE FLEXIBIL**

Rațiile de amestec: pe volume  
Grund 2 K sau vopsea 2 părți  
Aditiv elasticizant (P100-2020) 1 parte

**DUPĂ** adaosul de Aditiv elasticizant, se efectuează activarea și diluarea după procedura standard (consultați Fișa tehnică corespunzătoare).

Pentru reducerea nivelului de luciu al culorilor solide Turbo Plus și Turbo Plus HS, atunci când acestea sunt utilizate la acoperirea suprafețelor din plastic foarte flexibil:

Tip finisaj	Turbo Plus™	Aditiv elasticizant	Agent de mătuire
	Turbo Plus™ HS		
Semi-lucios	2	1	1
Eggshell (Coajă de ou)	2	1	1.5
Mat	2	1	3

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE**

Adaosul de Aditiv elasticizant (P100-2020) în vopselele Turbo Plus și Turbo Plus HS sau în grundurile 2K prelungeste durata de uscare.

Utilizarea unui nivel foarte mare de agent de mătuire în combinație cu aditivul elasticizant poate determina o opacitate redusă la anumite culori deschise. În aceste situații, se recomandă aplicarea de straturi suplimentare sau utilizarea unui grund pigmentat.

Înainte de utilizare, asigurați amestecarea corespunzătoare a Agentului de mătuire sau a produselor mixate.

## SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚA UTILIZĂRII

Aceste produse sunt doar pentru uz profesional și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile conținute de către prezenta fișă tehnică [TDS] se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice de actualitate, și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ca produsul să fie potrivit cu scopul pentru care a fost creat. Pentru informații legate de sănătate și siguranța utilizării produsului vă rugăm să consultați fișa de siguranță a utilizării materialului, disponibilă și pe situl: [www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
Ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Polska  
Telefon: +48 22 753 03 10  
Faks: +48 22 753 03 13  
[nexaautocolorpl@ppg.com](mailto:nexaautocolorpl@ppg.com)

## IMPORTATOR IN ROMANIA

L.C.C. Paints Distribution S.R.L.  
Blvd. Primaverii 31,  
ap.3 Sector 1  
7000 Bucuresti  
România  
Tel: +40 21 231 86 39  
Fax: +40 21 231 86 40  
[office@lcc.ro](mailto:office@lcc.ro)  
<http://www.lcc.ro>

Fișă tehnică