



Fisă tehnică

Noiembrie 2022

U7700V

MASTER INTERNAȚIONAL
NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

TURBO VISION® Premium Etch Primer

Produs	Descriere:
P565-7700	Premium Etch Primer
P275-6495	Activator Etch Primer
P850-1391	Diluant Lent Turbo Plus
P850-1392	Diluant Mediu Turbo Plus
P850-1393	Diluant Rapid Turbo Plus

Descrierea produsului

P565-7700 Premium Etch Primer este un grund etch fără cromat, cu proprietăți excelente de rezistență la coroziune și aderență excelentă pe o mare varietate de substraturi.

P565-7700 poate oferi un timp de proces rapid și poate fi reacoperit după 30 de minute cu grunduri Nexa Autocolour sau direct cu vopsea Turbo Vision.



TURBO VISION®

Substraturi și pregătire


Pregătiți substratul după cum urmează:

Substraturi:

Steel
Aluminiu
Aluminiu anodizat
Galvanizat Steel
Oțel inoxidabil
GRP

Slefuire:

P80-P150
P360 sau fine sablare
Fără șlefuire
Șlefuire cu ScotchBrit
P100
P320-400



Curățare:




Substratul care urmează să fie vopsit trebuie să fie uscat, curat, fără coroziune, agenți de eliberare a grăsimilor și mucegaiului.

Substraturile trebuie șterse bine folosind degresantul corespunzător (P850-1367 Degresant & P850-1378 Spirit Wipe sau P980-9010 Low COV cleaner)


Proces

Aplicarea convențională sau sub presiune



Raport amestec pe volum:




P565-7700 Premium Etch Primer	2
P275-6495 Activator Reactiv	1
P850-139X Diluant	0.6



Temperatură	<18°C	18-25°C	>25°C
Combinăție	Rapid	Mediu	Lent
Diluant	P850-1393	P850-1392	P850-1391



TURBO VISION®

Proces	
	Conventional, Sub presiune
	Vâscozitate la 20°C: 18-22 secunde DIN4 pentru aplicarea convențională / oală sub presiune
	Durata de viață a amestecului @20°C: 24 ore
	Gravitațional: 1.4-1.6 mm , 2.0-2.4 bari presiune aer Alimentarea cu aspirație: 1.6-1.8 mm , 2.0-2.4 bari presiune aer
	Alimentare sub presiune: Duză: 0.8-1.0 mm Presiune vopsea: 0.3-1.0 bar Debit vopsea: 280-320 cc/min
	Numărul de straturi 2 straturi pentru a da o grosime a filmului uscat de 15 - 20 microni
	Aerare între straturi: minim 15 minute sau până la semi-mat complet Aerare înainte de reacoperire: minim 30 minute sau până la semi-mat complet Alternativ 20 de minute la 50 ° C



TURBO VISION®

Note generale de proces

REVOPSIRE

Pentru protecția anticorozivă Premium, grundul P565-7700 Etch trebuie revopsit cu oricare dintre substraturile sau grundurile Nexa Autocolor Commercial Transport 2K (cu excepția grundurilor epoxidice), urmate de vopselele Turbo Vision.

Pentru utilizare standard, P565-7700 Etch Primer poate fi reacoperit direct cu vopselele turbo vision în cazul în care substratul este pregătit cu precizie și grosimea grundului Etch depășește 15 microni grosimea filmului uscat peste tot (inclusiv zonele vulnerabile.) Consultați recomandările tehnice PPG pentru o procedură de lucru cu privire la aplicarea grundului etch.

P565-7700 nu necesită șlefuire în intervalul recomandat și poate fi reacoperit direct cu grund.

Acesta poate fi șlefuit atunci când uscat folosind P320-400 uscat sau P500-600 hârtie pe umed.

Dacă este lăsat mai mult de 24 de ore P565-7700 Etch Primer trebuie să fie șlefuit înainte de reacoperire.

La fixarea P565-7700, este esențial ca, în toate cazurile, grosimea minimă specificată a filmului uscat să rămână pe toate zonele.

Informații COV

Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria de produse: IIB.c) sub formă gata de utilizare este de max. 780g/litru de COV.

Conținutul de COV al acestui produs în formă gata de utilizare este de max. 780g/litru.

În funcție de modul de utilizare ales, COV-ul efectiv gata de utilizare al acestui produs poate fi mai mic decât cel specificat de codul directivei UE.

Aceste produse sunt destinate exclusiv utilizării profesionale și nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cele specificate. Informațiile privind acest TDS se bazează pe cunoștințele științifice și tehnice actuale și este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a asigura adecvarea produsului la scopul propus.

Pentru informații despre sănătate și siguranță, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor, disponibilă și la adresa: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Fsaui informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Customer Service Sales Group

PPG Industries (UK) Ltd

Needham Road

Stowmarket

Suffolk IP14 2AD

Tel: 01449 771771

Nexa Autocolor și design și Turbo Vision sunt mărci comerciale înregistrate de PPG Industries Ohio, Inc

© 2018 PPG Industries, toate drepturile rezervate.

ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL.



TURBO
VISION®

