

Информация о продукте

Март 2018



Только для профессионального использования

G2000V

Протравливающий антикоррозионный грунт без добавления хроматов P565-9868

Продукт	Описание
P565-9868	Антикоррозионный протравл. Грунт Wash Etch Primer
P275-9069	Активатор для Wash Etch Primer
P275-9070	Медленный активатор для Wash Etch Primer

Описание продукта

P565-9868 – это 2K антикоррозионный протравливающий грунт, с отличными адгезионными и антикоррозионными свойствами. Разработан для использования на различных видах металлических подложек, таких как: сталь, алюминий и оцинкованные металлы.

Подготовка поверхности

P565-9868 следует наносить на поверхности : Голая сталь Гальванизированная сталь Оцинковка Алюминий и его сплавы А так же на подложки: Катафорезный грунт Старое ЛКП Стекловолокно Шпатлёвки	Подготовка: P120-180 P400 Scotch-Brite™ красный P280-320 P360 P400-500 (по-сухому)/P280 - 320 (с водой) P320 (по-сухому) P180 или меньше (по-сухому)
--	---

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Не наносить грунт P565-9868 на термопластичные покрытия.
2) На грунт P565-9868 не наносить шпатлёвки и эмали.

Процесс

	<table><tr><td></td><td>по объёму</td><td>по весу</td></tr><tr><td>P565-9868</td><td>1 часть</td><td>52,8</td></tr><tr><td>P275-9069/9070</td><td>1 часть</td><td>42,4</td></tr></table> После смешивания грунта с активатором произведите выдержку 10 минут и приступайте к нанесению.		по объёму	по весу	P565-9868	1 часть	52,8	P275-9069/9070	1 часть	42,4
	по объёму	по весу								
P565-9868	1 часть	52,8								
P275-9069/9070	1 часть	42,4								
	14 - 15 секунд DIN4 Жизнеспособность: готовая смесь - 5 суток при 20°C									
	Краскопульт: Верхний бачок: дюза 1.3 -1.6 mm Рабочее давление согласно рекомендациям производителя, как правило 2 бар.									
	Нанесение: 1 полный слой, толщина 10-15 мкм.									
	Выдержка при 20°C: 15 минут в зависимости от условий и толщины плёнки.									
Окраши- вание	P565-9868 должен быть перекрыт рекомендованным двухкомпонентным наполнителем в течение 24 часов после нанесения. Далее нанесение финишных покрытий NEXA AUTOCOLOR® 2K.									



Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас современных научных и технических знаниях, и это ответственность пользователя, чтобы предпринять все необходимые шаги для того, чтобы проверить и обеспечить пригодность продукта для использования по целевому назначению. Соблюдение технологии позволит получить гарантированное качество покрытия.

Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь на официальный сайт www.nexaautocolor.com
<http://ru.nexaautocolor.com/ru/>

Для получения дополнительной информации:

ООО «ППГ Индастриз»
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.118, к.1,
БЦ «Варшавка SKY», 15-й этаж
Тел: **+7-495-213-3107**
Факс: **+7-495-213-3107**

