

Produktdatablad

April 2010



INTERNATIONELLT STANDARDOKUMENT
ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

E0200V

Förberedande material 2

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P273-901	Karosserirengöring
P850-14	Spirit Wipe
P850-1402	Spirit Wipe - långsam

Produktbeskrivning

Grundlig förberedning och rengöring av underlaget är en förutsättning för ett lyckat lackeringsarbete.

Nexa Autocolors förberedande material är framtagna för att säkerställa optimal prestation hos **Nexa Autocolors** lacksystem.

P273-901 är en vattenförtunnbar rengöringslösning för avlägsnande av olja, fett, smuts och polermedel från lackerade ytor.

P850-14 och P850-1402 är petroleumdestillat utan tillsatser avsedda att användas för att avlägsna lätt nedsmutsning på mindre ytor bar metall, som ett steg i den förberedande processen.





P850-14 och P850-1402 är utformade för användning under en rad förhållanden och för olika typer av reparationer. P850-1402 rekommenderas vid varmare förhållanden och högre luftväxling.

Innovating Repair Solutions

DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

Produktdatablad

PROCESS

	P273-901	P850-14 och -1402
	<p><u>Normal trafikfilm:</u></p> <p>P275-901 1 del Vatten 4 delar</p> <p><u>Tung olja, fett och silikonpolermedel</u></p> <p>P275-901 1 del Vatten 1 del</p>	Bruksfärdig
 	<p>Applicera på ytan med pensel, svamp eller trasa.</p> <p>Låt verka i ett par minuter. Spruta rent med rikligt med rent vatten och låt torka.</p>	<p>Applicera med en ren trasa.</p> <p>Torka omedelbart därefter med ännu en ren trasa för att avlägsna smutspartiklar.</p>
	<p>ATT TÄNKA PÅ MED P273-901</p> <ol style="list-style-type: none"> Vid tjocka lager olja eller fett, arbeta in lösningen med en styv borste. För att avlägsna silikonpolermedel efter rengöring, våtslipa med kornstorlek P400 (P800 eller finare om lacken ska appliceras direkt) med en blandning av 1 del P273-901 och 9 delar vatten. Avfallet från denna process klassificeras som "kontrollerat avfall" och bör lämnas bort enligt motsvarande bestämmelser. (se nedan) 	<p>ATT TÄNKA PÅ MED P850-14 och P850-1402</p> <ol style="list-style-type: none"> Vid lägre temperaturer eller förhållanden med låg luftväxling och vid mindre eller medelstora jobb bör Spirit wipe (P850-14) användas. Långsam Spirit wipe (P850-1402) bör användas vid varmare temperaturer eller hög luftväxling och för större ytor.
<p><u>BORTSKAFFANDE AV KAROSSERIRENGÖRING P273-901</u></p> <p>Avfallet från denna process klassificeras som "kontrollerat avfall" och bör lämnas bort enligt gällande lokala bestämmelser.</p> <p>Avfallet får under inga omständigheter släppas ut i avloppssystemet utan särskilt föregående tillstånd från lokal eller nationell vattenmyndighet.</p>		

VOC-INFORMATION

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.d) i bruksfärdig form är högst 850 g/l. VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är max 850 g/l.

Beroende på valt användningssätt kan den faktiska bruksfärdiga VOC-halten i denna produkt vara lägre än den som anges i EU-direktivet.


Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaautocolor.com>

För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Danmark

Tel.: + 45 43 43 65 66

Fax: + 45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken tillhörande PPG Industries. Copyright © 2010 PPG Industries. Med ensamrätt. Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.



Innovating Repair Solutions