



Technical Data Sheet

SPP3006 AHDHSION WIPES

T010V_SPP3006_Adhesion Wipes Februari 2024

Produktbeskrivning

SPP3006 har utvecklats speciellt för förbehandling av plåtrena metallytor. Duken är indränkt med ett kromfritt, vattenbaserat korrosionsskyddsmedel och lämpar sig för ytbehandling av aluminium, stål, rostfritt stål samt galvaniserade och sandblästrade metallytor. Reaktionen av denna förbehandling förbättrar vidhäftningen och korrosionsbeständigheten hos den primer som ska appliceras senare.


- Lämplig för stora ytor till mindre genomslipningar
- Snabb och enkel applicering (även för stora ytor som bussar)
- Utmärkt vidhäftning och korrosionsskydd
- Färdig att använda - ingen blandning av 2K-produkter
- För förbehandling av ca 2 m²
- Minskade flash-off-tider jämfört med 2K etsprimers
- Överensstämmer med alla PPG-märkta 2K Primers





Technical Data Sheet


PROCESS



Slipat och väl rengjort obearbetat stål
Slipat och väl rengjort galvaniserat stål
Slipad och väl rengjord aluminium.



Torka/applicera jämnt och noggrant korsvis.
Den plåtrena metallytan måste vara våt i minst en minut.
Detta är det enda sättet att säkerställa en effektiv och hållbar passivering.
Användning av en och samma duk på olika typer av metall bör inte utföras.
Endast 2K akrylprimer får användas, ingen 1K primer, syraprimer, polyesterprodukter eller epoxiprimer.
Se till att all behandlad yta är täckt.



Produkten är klar för omedelbar användning.

- Fri från krom
- Utmärkt korrosionsskydd
- Förbättrad vidhäftning
- Lätt att applicera (särskilt på stora ytor som bussar)
- Låg VOC < 1%
- Vattenbaserat



Efter applicerings-/vättningsprocess på ca **en minut**, ska ytan **avluftas i 5 minuter**. Därefter appliceras en 2K-primer inom **15 minuter**





Technical Data Sheet

HÄLSA, SÄKERHET OCH LAGRING



Det rekommenderas att lämplig personlig skyddsutrustning används bärs under appliceringen - skyddande arbetskläder / skyddsglasögon och handskar.



Förvara SPP3006 Adhesion Wipes på en frostsäker plats. Förvaring mellan 10 och 25 °C, inte för kallt, och inte för varmt för att förhindra dem från att torka i behållaren. Om dessa skadas av frost kan SPP3006 Adhesion Wipes inte användas igen.



Stäng behållaren omedelbart efter att du har tagit bort en ny duk. Förvara använda och fortfarande intakta/fuktiga dukar under högst en arbetsdag i en förslutbar plastpåse för vidare användning.

Lägg aldrig tillbaka använda dukar i behållaren.

Vätskan från de blötlagda dukarna kan samlas i botten av behållaren. Genom att vrida behållaren 90° (lägg den på sidan och rulla den fram och tillbaka), återfuktas de oanvända dukarna helt med vätskan. Dukar som har använts/torkats flera gånger måste kasseras och får inte återfuktas.

Dessa produkter är endast avsedda för yrkesmässigt bruk och får inte användas för andra ändamål än de som anges. Informationen i detta TDS är baserad på nuvarande vetenskapliga och tekniska kunskaper, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet.

För hälso- och säkerhetsinformation eller ett säkerhetsdatablad, vänligen kontakta kundtjänst på adressen nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta

Customer Service
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk, IP14 2AD
Tfn: 01449 771771
Fax: 01449 773472

