

# Produktdatablad

December 2006



INTERNATIONELLT STANDARDOKUMENT  
ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

# E1300V

## Förrengöringsmedel P980-251 och P980-9010

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P980-251	Vattenburen förrengöring
P980-9010	Förrengöring

### Produktbeskrivning

P980-251/P980-9010 är framtagna för att avlägsna sliprester efter torr- eller våtslipning på underlacken före topplackering. De är särskilt utvecklade för avlägsnande av vattenlösliga salter som uppstått under våtslipningsprocessen.

Om P980-251/P980-9010 inte används eller om underlaget inte förberetts grundligt kan det leda till ojämnheter eller andra defekter i lackfilmen.



P980-251 innehåller mycket låga halter av flyktiga organiska ämnen (VOC) och bidrar till en ytterligare minskning av verkstadens samlade lösningsmedelsutsläpp.

P980-9010 är avsedd att förkorta processtiderna.

*Innovating Repair Solutions*

DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Produktdatablad

Process		
	VATTENBUREN FÖRRENGÖRING P980-251	FÖRRENGÖRING P980-9010
	<p>Produkterna kan appliceras med trasa eller sprayflaska.</p> <p>Vid användning av sprayflaska, applicera förrengöringen i ett jämnt skikt och torka av med en ren trasa. Applicering med sprayflaska går snabbast.</p> <p>Vid applicering uteslutande med trasa, använd en ren trasa för applicering och en annan för att torka rent.</p>	
	<p>P980-251/-9010 fryser vid exponering för minusgrader. Förvara i temperaturer över 4°C.</p>	
<b>Avfallshantering</b>	Överflödigt P980-251 måste lämnas bort enligt gällande lokala bestämmelser.	Överflödigt P980-9010 måste lämnas bort enligt gällande lokala bestämmelser.

**VOC-INFORMATION**

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.d) i bruksfärdig form är högst 200 g/l. VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är max 200 g/l.

**Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk**, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaautocolor.com>

**För mer information, kontakta:**

PPG Scandinavia

Midtager 29

2605 Brøndby

Danmark

Tel.: + 45 43 43 65 66

Fax: + 45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken tillhörande PPG Industries. Copyright © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt. Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.