

Produktdatablad

December 2006



INTERNATIONELL FÖRLAGA
ENDAST AVSEDD FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

G0200V

Kromatfri etchprimer P565-713

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P565-713	Kromatfri etchprimer
P275-210	Aktivator till kromatfri etchprimer
P275-213	Långsam aktivator till kromatfri etchprimer
P850-1692	2K Låg-VOC-förtunnare
P850-1490/-1491/-1492	2K Förtunning

Produktbeskrivning

P565-713 är en kromatfri, 2K-etchprimer som har utvecklats för användning under alla **Nexa Autocolor** 2K-grundfärger, för att ge utmärkt rostskydd och utmärkt vidhäftning mot en stor mängd olika metallunderlag.

Innovativa reparationslösningar

DESSA PRODUKTER ÄR AVSEDDA ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING.

Produktdatablad

Underlag och förberedning

P190-713 bör appliceras över:

Grundligt slipat och avfettat bart stål, aluminium, tennplåt, zintec och galvaniserat stål.
Rost måste tas bort med P800-127.

Den kan också appliceras över:





Grundligt slipad polyesterfyller, fabriksprimer och gammal lack i gott skick.

För bästa resultat är det mycket viktigt att underlaget förbereds riktigt.
Följande kornstorlek rekommenderas vid slipning:

Våt- eller torrslippapper	P280-P320
Torrslipning med maskin	P180-P240

ANMÄRKNING: Rekommenderas inte på underlag av termoplastakryl.

PROCESS

	<p>P565-713 1 del P275-210/-213 1 del</p>
	<p>18-20 sek DIN4 (23-26 sek BSB4)</p> <p>ANMÄRKNING: Justera vid behov viskositeten med en liten tillsats (0-10 %) av P850-1490/-1491/1492/-1692 till maximalt 10 %. Lägg inte till ytterligare aktivator.</p> <p>Användningstid: Bästa möjliga resultat fås endast med nyblandat material För maximal vidhäftning och maximalt rostskydd bör blandat material användas samma dag som det blandats.</p>
	<p>Munstycke: Självtryck: 1,3-1,6 mm Sugmatning: 1,4-1,6 mm</p> <p>Luftryck: Konventionella färgsprutor: 2,7 bar-3,0 bar (40-45 psi) HVLP och kompatibla sprutor: Enligt spruttillverkarens rekommendationer.</p>
	<p>2 skikt för att få 25 mikron skiktjocklek</p>

PROCESS



Lufttorkning vid 20°C: 15 min, beroende på torkförhållanden och skiktjocklek

ÖVERMÅLNING

P565-713 ska övermålas direkt med **Nexa Autocolor** 2K-grundfärg innan den topplackas med **2K**-topplack (P420/P421/P471), 2K-baslack (P422), **Aquabase**-baslack (P965) eller **Aquabase Plus**-baslack (P989)

ANVÄND INTE under P565-480/481

VOC-INFORMATION

EU:s gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB.c) i användningsklar form är maximalt 780 g/liter VOC. VOC-halten i denna produkt i användningsklar form är högst 780 g/liter. Beroende på appliceringsmetod kan den faktiska VOC-halten i produkten understiga EU-direktivets gränsvärde.

Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga mått och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet.

För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som finns på adressen: <http://www.nexaautocolor.com>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark

TLF: +45 43 43 65 66
FAX: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **2K**, Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken som ägs av PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries, med ensamrätt.
PPG Industries har upphovsrätten till alla ovanstående originalproduktnummer.
Scotchbrite är ett varumärke som ägs av 3M UK Plc.

Innovativa reparationslösningar

Produktdatablad