

Produktdatablad

December 2006



INTERNATIONELL FÖRLAGA
ENDAST AVSEDD FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

G1000V

Kromatfri etchprimer P565-9850

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P565-9850	Kromatfri etchprimer
P275-9060	Aktivator till kromatfri etchprimer
P275-9070	Långsam aktivator till kromatfri etchprimer

Produktbeskrivning

P565-9850 är en kromatfri, 2K-etchprimer som har utvecklats för användning med **Nexa Autocolor** 2K-grundfärger P565-4501/4505/4507 som ett garantisystem för Aquabase Plus.

Den här produkten ger utmärkt rostskydd och utmärkt vidhäftning på en rad olika underlag av balt stål.

Innovativa reparationslösningar






Underlag och förberedning

P190-9850 bör appliceras över:

Rent stål	P80-120 (torr) (Rost måste tas bort med P800-127)
Galvaniserat stål	P400 (torr)
Zintec	Scotch Brite
Aluminium och legeringar	P280-320 (torr)
ED-lack	P360 (torr)/P800 (våt)
Gamla målade ytor	P400-500 (torr)/P280-320 (våt)
GRP, glasfiber	P320 (torr)
Polyesterfiller	P80-P120 (torr)

ANMÄRKNING: Rekommenderas inte på underlag av termoplastakryl.

PROCESS

	P565-9850 1 del P275-9060/9070 1 del
	16 sek DIN4 (20 sek BSB4) Användningstid: Bästa möjliga resultat fås endast med nyblandat material. För maximal vidhäftning och maximalt rostskydd bör blandat material användas samma dag som det blandats.
	Munstycke: Självtryck: 1,4-1,6 mm Ingångstryck: HVLP-sprutor och kompatibla sprutor, enligt spruttillverkarens rekommendationer.
	2-3 skikt (max. 3 skikt, min. 2 skikt) för att få 15-25 mikron skiktjocklek.
	Cirka 5-10 minuter mellan skikten
	Lufttorkning vid 20 C: 20-30 min, beroende på torkförhållanden och skiktjocklek

VOC-INFORMATION

EU:s gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB.c) i användningsklar form är maximalt 780 g/liter VOC.

VOC-halten i denna produkt i användningsklar form är högst 780 g/liter.

Beroende på vilken användningsmetod som väljs kan VOC-halten i den användningsklara produkten vara lägre än specifikationen i EU-direktivets kod.

ÖVERMÅLNING

P565-9850 ska övermålas direkt med Nexa Autocolor 2K-grundfärg P565-450x innan den topplackas med **2K**-topplack (P471) eller Aquabase Plus-baslack (P989).

ANVÄND INTE under P565-480/481

Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs.

Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga mått och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet.

För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som finns på adressen:
<http://www.nexaautocolor.com>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

**PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark**

**TLF: +45 43 43 65 66
FAX: +45 43 43 81 88**

Nexa Autocolor, ZK, Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken som ägs av PPG Industries.
Copyright © 2006 PPG Industries, med ensamrätt.
PPG Industries har upphovsrätten till alla ovanstående originalproduktnummer.

Scotchbrite är ett varumärke som ägs av 3M UK Plc.