

Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONELLT STANDARDOKUMENT
ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK



I2700V

Topplacksortiment aerosol

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
P164-NE80	Svart blank
P166-1	Rally matt svart
P166-2	Emaljlack "Fälg silver"
P166-537	Halvblank

Produktbeskrivning






Detta sortiment med akrylbaserade lacker från **Nexa Autocolor** levereras i praktiska aerosolburkar för att underlätta användningen och möjliggöra snabb applicering.

De finns i flera väderbeständiga finishar och är idealiska för småreparationer och allmän användning.

Dessa produkter bör endast appliceras över grundligt slipade och rengjorda underlag i gott skick.

Observera: -Dessa produkter bör inte appliceras direkt över etsprimer.

Innovativa reparationslösningar

PROCESS																													
PRODUKTER	P164-NE80 Svart blank P166-1 Rally matt svart P166-2 Emaljlack "Fälg silver" P166-537 Halvblank svart																												
	Levereras bruksfärdig Skaka aerosolburken i minst en minut före användning																												
	Sprutavstånd: 20-30 cm																												
	Applicera lacken i flera tunna skikt tills lackfilmen är täckande.																												
	Avlufta mellan skikt i 2 till 3 minuter.																												
	<table border="0"> <tr> <th colspan="2">Lufttorkning vid 20°C</th> <th colspan="2">Lufttorkning vid 20°C</th> </tr> <tr> <td>P164-NE80</td> <td>Svart blank</td> <td>P166-2</td> <td>Emaljlack "Fälg silver"</td> </tr> <tr> <td>P166-1</td> <td>Rally matt svart</td> <td>"</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>P166-537</td> <td>Halvblank svart</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dammtorr</td> <td>30 min.</td> <td>Dammtorr</td> <td>15 min.</td> </tr> <tr> <td>Hanterbar</td> <td>60 min.</td> <td>Hanterbar</td> <td>60 min.</td> </tr> <tr> <td>Genomtorr</td> <td>24 timmar</td> <td>Genomtorr</td> <td>24 timmar</td> </tr> </table>	Lufttorkning vid 20°C		Lufttorkning vid 20°C		P164-NE80	Svart blank	P166-2	Emaljlack "Fälg silver"	P166-1	Rally matt svart	"	"	P166-537	Halvblank svart			Dammtorr	30 min.	Dammtorr	15 min.	Hanterbar	60 min.	Hanterbar	60 min.	Genomtorr	24 timmar	Genomtorr	24 timmar
Lufttorkning vid 20°C		Lufttorkning vid 20°C																											
P164-NE80	Svart blank	P166-2	Emaljlack "Fälg silver"																										
P166-1	Rally matt svart	"	"																										
P166-537	Halvblank svart																												
Dammtorr	30 min.	Dammtorr	15 min.																										
Hanterbar	60 min.	Hanterbar	60 min.																										
Genomtorr	24 timmar	Genomtorr	24 timmar																										
OMLACKERING	När produkten är genomtorr																												

VOC-INFORMATION

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.d) i bruksfärdig form är högst 840 g/l. VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är max 840 g/l.


Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaautocolor.com>

För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark

Tel.: + 45 43 43 65 66

Fax: + 45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast are trademarks of PPG Industries. Copyright © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt. Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

Produktdatablad



Innovativa reparationslösningar