

# Produktdatablad

December 2006

INTERNATIONELLT STANDARDOKUMENT  
ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

# W1310

## Antiklotter-tillsats P273-400

Produkt	Beskrivning
P273-400	Antiklotter-tillsats
P498-	Turbo Plus blandningsbaser/solida färger
P210-820	Turbo Plus extra långsam MS härdare
P210-821	Turbo Plus långsam MS härdare
P210-822	Turbo Plus medium MS härdare

### Produktbeskrivning

P273-400 antiklotter-tillsats är avsedd att tillsättas till Turbo Plus topplacker. Antiklotter-tillsatsen förändrar ytegenskaperna hos Turbo Plus topplack, vilket gör det extremt enkelt att avlägsna klotter, och på så sätt förlänger den livslängden hos ditt fordon.



Nexa Autocolor och Turbo Plus är varumärken tillhörande PPG Industries.

© © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt.

Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

**Innovativa reparationslösningar**

**DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.**

Produktdatablad

# Process

## HVLP och konventionell applicering

### Standardprocess



Turbo Plus (P488-)                    3 delar  
Turbo Plus MS härdare                1 del  
Antiklotter-tillsats                    1 del



**Brukstid vid 20°C** 4-6 timmar  
Rengör pistolen omedelbart efter användning.



16-18 sek. DIN4  
(20-22 sek. BSB4) vid 20°C




1,4-1,8 mm  
3,3-4,3 bar (50-65 psi)



1,0-1,4 mm  
Munstyckstryck: 0,675 bar  
(max 10 psi)



2 enkla skikt  
40-50 mikron



10 minuter mellan skikt



**Lufttorkning (20°C):**  
Damm torr                                20 -30 minuter  
Hanterbar                                6 timmar  
Omlackering                            16 timmar  
Genom torr                                16 timmar

**Ugnstorkning vid en metalltemperatur på:**

40°C :                                    90 min.  
50°C :                                    1 timme  
60°C :                                    30 min.  
70°C :                                    20 min.  
Genom torr                                efter avsvälning

Nexa Autocolor och Turbo Plus är varumärken tillhörande PPG Industries.

© © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt.

Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

**Innovativa reparationslösningar**

**DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.**

Produktdatablad

# Allmänt om processen

## INFORMATION OM APPLICERINGSUTRUSTNING

### HVLP

Den sprutpistol som lämpar sig bäst för applicering av produkter för kommersiell transport är en tryckmatad HVLP-pistol.

Munstyckstryck: max 0,675 bar (10 psi)

Färgtryck: max 0,3-1,0 bar(5-15 psi)

Om långa slangar används måste appliceringstrycket ökas.

### AVLÄGSNA KLOTTER

För att avlägsna klotter från ytor lackerade med Turbo Plus i kombination med P273-400 antiklotter-tillsats, tvätta med såp eller tvålvatten. Det går även att använda nitrocellulosaförtunning (Belco).

### REPARATIONSPROCESS

Om ytor som lackerats med Turbo Plus som innehåller P273-400 antiklotter-tillsats ska omlackeras är det mycket viktigt att man ser till att ytan är grundligt förberedd före omlackeringen. Annars kan den nya lackens vidhäftningsförmåga påverkas negativt.

Slipa ytan grundligt med P240-P320 sliprindeller för maskinslipning och torka rent. Applicera 2 skikt transparent underlack P565-755 före appliceringen av topplacken.

**Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk**, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaautocolor.com>

### För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia  
Midtager 29  
DK-2605 Brøndby  
Danmark.

Tel.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88

Nexa Autocolor och Turbo Plus är varumärken tillhörande PPG Industries.

© © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt.

Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

**Innovativa reparationslösningar**

**DESSA PRODUKTER ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK.**

Produktdatablad