

Produktdatablad

April 2007



ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK

H5980V

Penselapplicering av vattenburen epoxiprimer SPU2007A

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
SPU2007A	Vattenburen epoxiprimer
SPA2007B	Aktivator för vattenburen epoxiprimer






Produktbeskrivning

SPU2007A kan användas som del av en process för reparation av falsar och fogkanter som är lätt angripna av korrosion. Processen som beskrivs nedan ska efterfölja användningen av Nexa Autocolor korrosionssealer, SPH6001.

Den vattenburna epoxiprimern SPU2007A ingår i ett produktpaket:
Nexa Autocolor PKIT-1000

Innovativa reparationslösningar

RIKTLINJER FÖR PROCESSEN

	För mer information om hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet.
	Applicera korrosionssealer på metallunderlag.
	Håll aktivatorn SPA2007B i behållaren med SPU2007A vattenburen epoxiprimer tills aktivatorbehållaren är tom. Rör sedan om och se till att aktivator och primer blandas ordentligt. Produkten är nu klar att användas. Skaka INTE.
	Applicera 1-2 skikt SPU2007A med pensel så att produkten täcker och bildar en jämn film. Avlufta mellan skikten i 5-10 minuter vid 20°C.
	Lufttorkning: Klibbfri och kan förflyttas efter 30 minuter vid 20°C. Efter 1,5 - 2 timmar vid 20°C övermålningsbar med 2K Akryl Primer. Torktiden för EP Primer påverkas av temperatur, relativ luftfuktighet och lokalens förhållanden. Forcerad torkning: Alternativt kan EP Primer ugnstorkas i 30 minuter vid 60°C objekttemperatur. Fortsätt sedan med en Nexa Autocolor 2K Akryl Primer

VOC-INFORMATION

EU-gränsvärdet för VOC-halt i denna produkt (produktkategori: IIB.c) i bruksfärdig form är högst 540 g/liter. VOC-halten i denna produkt i bruksfärdig form är högst 540 g/liter.

Beroende på valt användningssätt kan den faktiska bruksfärdiga VOC-halten i denna produkt vara lägre än den som anges i EU-direktivet.

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: <http://www.nexaautocolor.com>

För mer information, kontakta:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby

Tel.: + 45 43 43 65 66

Fax: + 45 43 43 81 88

Nexa Autocolor, **ZK**, Aquabase, Aquadry, Belco och Ecofast är varumärken tillhörande PPG Industries.

Copyright © 2006 PPG Industries. Med ensamrätt.
Upphovsrätten till ovanstående produktnummer som är original hävdas av PPG Industries.

Scotchbrite är ett varumärke tillhörande 3M UK Plc.

Produktdatablad



Innovativa reparationslösningar