




TRASPARENTE UHS

1.360.0380


TRASPARENTE UHS 1.360.0380

Trasparente bicomponente caratterizzato da un'elevata definizione estetica e resistenza al graffio e alle sollecitazioni meccaniche. Applicabile a mano unica, con un considerevole risparmio di prodotto, è facile da applicare e lucidare. Grazie alla miscelazione con il Catalizzatore UHS 2925 si inserisce nella gamma compatta di prodotti MaxMeyer.



SUPPORTI


Applicare il Trasparente su base opaca all'acqua pulita e priva di polvere. Si raccomanda l'uso di un panno antipolvere prima dell'applicazione del trasparente.



APPLICAZIONE

MISCELAZIONE – APPLICAZIONE

	Trasparente 0380 3 Catalizzatore 2925 1 Diluyente 0,6 Asta graduate ITM-MSX004
Viscosità DIN 4 20°C	18-20 secondi
Ugello	1,2- 1,4
Vita utile a 20°C	40 minuti con 1.921.6050 60 minuti con 1.921.6053 75 minuti on 1.911.2730
Numero di mani	Una mano media seguita da una piena
Appassimento	1-3 pannelli: 2-3 min. tra le mani. Per più di 3 pannelli l'appassimento tra le mani non è necessario
Spessore del film	45-60 microns
Essiccazione	30 minuti a 60°C (Diluyente 1.921.6053) 40 minuti a 60° (Diluyente 1.911.2730) 15 minuti a 60°C (Diluyente 1.921.6050) 1-3 pannelli
IR	8-15 minuti a seconda del colore. Fare sempre riferimento alle indicazioni del fabbricante






TRASPARENTE UHS

1.360.0380

MISCELAZIONE A PESO

Si raccomanda la miscelazione a peso, utilizzando le indicazioni sotto riportate. I pesi di trasparente e catalizzatore sono cumulativi: NON tarare la bilancia tra la pesate.

Volume di trasparente pronto all'uso (litro)	Trasparente 0380	Catalizzatore 2925	Diluyente
0.10 L	64 g	87 g	98 g
0.25 L	161 g	218 g	245 g
0.33 L	212 g	288 g	323 g
0.60 L	385 g	523 g	588 g
0.75 L	482 g	654 g	735 g
1.00 L	642 g	872 g	979 g



INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il valore limite di COV ai sensi della normativa UE per questo prodotto (categoria: IIB.d) nella forma pronta all'uso è pari a 420g/litro massimo.

Il contenuto di COV nel prodotto pronto all'uso è di 420g/litro al massimo.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo:

<http://www.maxmeyer.com>



Per ulteriori informazioni contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.

Direzione Refinish

Via De Gasperi 17-19

20020 Lainate (Mi)

Tel. 02 9317921

Fax 02 93179253

Il logo MaxMeyer è un marchio registrato di PPG Industries Europe Sarl © 2015 Tutti i diritti riservati.