




1.856.4024 & 1.856.4026 Fondi Maxi Build 4:1

FONDI MAXI BUILD 4:1

1.856.4024 & 1.856.4026



I fondi Maxi-Build 4:1 Primers sono stati sviluppati per offrire elevati spessori, resistenza alle colature, rapido appassimento ed essiccazione. Si carteggiano facilmente e contribuiscono ad ottenere un'eccellente finitura. Sono ricopribili con smalti solvente e acqua.



PREPARAZIONE SUPPORTI

Prima di ogni passaggio, lavare accuratamente il supporto. Sciacquare e asciugare prima di sgrassare con un pulitore specifico e assicurarsi che il supporto sia pulito e asciutto prima di procedere con il successivo passaggio di ciclo.

Prima dell'applicazione la lamiera nuda deve essere carteggiata e completamente esente da ruggine.

Applicare primer epossidico o wash-primer sulle aree di scoperta del metallo.

Carteggiatura

Cataforesi: P320-360


Finiture originali e primer: P280-P320

GRP e fibra di vetro: P280

Stucchi poliestere: P80-P120-180

APPLICAZIONE

Scelta dei diluenti	< 25°C	1.911.2710 1.911.2705 (solo per riparazioni spot)
	> 25°C	1.911.2710/1.911.2720
	> 35°C	1.911.2730
MISCELAZIONE	4 : 1 : 1 – con catalizzatore 1.954.6000 ! Il prodotto è tixotropico e va accuratamente mescolato prima dell'utilizzo	
Vita utile a 20°C	30-40 minuti a 20° C	
Viscosità a 20°C	32-38 secondi DIN4 – a 20°C	
Ugello	1.8 - 1.9 mm	
Numero mani	3 mani, con appassimento di 3-5 minuti tra ogni mano e prima dell'essiccazione, per uno spessore del film secco di 150-200 micron	
Essiccazione a 60°C	All'aria (20°C): carteggiabile dopo 2,5 ore A 60°C (temperatura del metallo): 20 minuti IR: 10-15 minuti – fare sempre riferimento alle indicazioni del fabbricante	





1.856.4024 & 1.856.4026 Fondi Maxi Build 4:1

MISCELAZIONE A PESO

TABELLA MISCELAZIONE A PESO

I pesi sono cumulativi. **NON** tarare la bilancia tra le aggiunte

MULTIGREY	Prodotto	0.25 L	0.33 L	0.50 L	0.66 L	1.00 L
M4 grigio	1.856.4024	278	371	557	742	1114
M5 grigio medio	1.856.4024	125,1	166,95	250,65	333,9	501,3
	1.856.4026	152,9	204,05	306,35	408,1	612,7
M6 grigio scuro	1.856.4026	278	371	557	742	1114
Catalizzatore	1.954.6000	320	426	640	852	1280
Diluyente	1.911.27XX	359	478	718	956	1435

INFORMAZIONI IN MATERIA DI COV

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.c) nella forma pronta all'uso è pari a 540g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 540g/litro. La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.

SALUTE E SICUREZZA

Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com>.



Per ulteriori informazioni, contattare:

PPG ITALIA SALES & SERVICE s.r.l.
DIREZIONE REFINISH
Via De Gasperi 17/19
20020 LAINATE (MI)
Tel: 02 931792.1 Fax: 02 931792.53