


DURALIT CAR

serie 100-105

SMALTO ACRILICO 2K - 2 : 1

DURALIT CAR è uno smalto acrilico 2K per verniciature pastello a lucido diretto. Fornisce eccellenti prestazioni in qualsiasi condizione ambientale grazie a una vastissima gamma di catalizzatori e diluenti. Duralit Car è caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici, inalterabilità del colore e ottima brillantezza. E' disponibile in tinte base (serie 100) e tinte pronte (serie 101-105)



SUPPORTI

TopFiller HS - MS Filler - Blitzsealer New- TintFiller - ClearSealer 540- 1K Plastiprimer, AquaMax HS Filler - Maxifull - Ecophos - Plastomax (isolato con isolante 2K), Duralit Filler, Maxidriver MS, Maxirock, UHS Filler 250.
Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine).

PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo utilizzato. Si raccomanda carteggiatura finale con P320-400 e Scotch Brite Fine (a mano o a macchina).



| | VOLUME |
|-------------------------|---------|
| DURALIT CAR | 1000 |
| CATALIZZATORE | 500 |
| DILUENTE | 100-200 |
| VISCOSITA' - DIN4, 20°C | 16-18" |
| POT LIFE | 2 h |




CATALIZZATORI - DILUENTI

| | | |
|---------------|--------------------|--|
| CATALIZZATORI | 4000 Lento | vern. parziali sopra 25°C, totali sempre |
| | 6000 Rapido | parziali e ritocchi sopra 25°C, totali sempre |
| | 8000 Extra rapido | verniciature parziali sotto 25°C, ritocchi sopra 25°C. |
| | 9000 Super Rapido | ritocchi sotto i 25° C |
| DILUENTI | 4305 Rapido | ritocchi, a qualsiasi temperatura |
| | 4310 Normale | vern. parziali sempre, totali sotto 25°C |
| | 4320 Lento | verniciature totali sopra i 25°C |
| | 4330 Extra lento | verniciature totali sopra 35°C |
| | 5405 Per sfumature | |

ADDITIVI

| | | <u>VEDI SCHEDA TEC.</u> |
|----------------------------|-----------|--|
| Additivo flessibilizzante | AD1208 | 10-30 % 414 |
| Additivo antischivante | AD2341 | fino a 0,5-2 % 411 |
| Attitivo texturizzante | T400-T401 | da 30 a 50% 420 |
| Convertitore nitro | MC80 | 1:1:2 (diluente 3205) 401 |
| Convertitore doppio strato | 2600 | 1:1:0,5 (catalizzatore 8000) 432 |
| Pasta opacante | MAT3 | 100% (gloss 20 = opaco) 406 80% (gloss 50 = semilucido) |




APPLICAZIONE

| Attrezzatura | | <i>Tradizionale</i> | <i>HVLP</i> |
|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| Pistola a caduta | ugello | mm 1.3-1.4 | mm 1.2-1.3 |
| | pressione alla pistola bar | 3-3.5 | 0.3-0.7 |
| Pistola ad aspirazione | ugello | mm 1.4-1.6 | mm 1.2-1.3 |
| | pressione alla pistola bar | 3.5-4 | 0.3-0.7 |
| Numero di mani | | 2 | |
| Spessore consigliato | | 50 micron | |

RITOCOCCO


SISTEMA TRADIZIONALE - Catalizzare Duralit Car con catalizzatore extra rapido per ritocchi 8000 e applicare fino a copertura. Aggiungere al Duralit Car in pistola il diluente per ritocchi 5405 nel rapporto 1:1 e procedere alla sfumatura. Diluire nuovamente 1:1 e allargare ulteriormente l'area del ritocco. Nella fase finale utilizzare diluente 5405 puro. Per ulteriori informazioni, vedere scheda tecnica

SISTEMA A DOPPIO STRATO - Catalizzare Duralit Car con catalizzatore extra rapido per ritocchi 8000 e applicare fino a copertura. Aggiungere al Duralit Car in pistola il diluente 4310 nel rapporto 1:1 e procedere alla sfumatura. Lasciare appassire per 15 minuti circa. Svuotare la pistola e, senza lavarla, aggiungere Maxiclear catalizzato e diluito al 10%. Applicare una mano sulla zona dei fumi e, dopo 5 minuti di appassimento, applicare un'altra mano su tutto il pannello.




ESSICCAZIONE

| | | |
|---|------------|------------------------|
| AD ARIA | | |
| Intervallo tra le mani | | 10 minuti |
| Fuori polvere | | dopo 10 minuti |
| Maneggiabilità | | il giorno dopo |
| A FORNO | | 30-40 minuti a 50-60°C |
| Appassimento prima dell'essiccazione a forno/a raggi infrarossi | | 5-7 minuti |
| A RAGGI INFRAROSSI | onde medie | 15 minuti |
| | onde corte | 10 minuti |



RIVERNICIATURA

Sempre possibile, previa carteggiatura



DATI TECNICI

| | |
|--------------|---|
| Confezione | 1 e 3 l |
| Stoccaggio | in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore |
| Resa teorica | 8.4-10.7 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron |



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare le schede di sicurezza n. 321, 322, 324, 325, 326.