



MaxMeyer

414V

2008-01-25

PLASTIFIKÁTOR AD1208 1.975.1208

PRODUKT	POPIS
1.975.1208	Plastifikátor AD1208

POPIS PRODUKTU

AD 1208 PLAST je produkt založený na elastomerických pryskyřicích. Způsobuje elasticitu povrchu. Je používán pro aplikace na umělých hmotách – elastických i polotuhých (nárazníky, spojery, a pod.).


AD 1208 PLAST může být míchán s plniči a laky 2K.

PODKLAD



Části automobilů z umělých hmot - elastických nebo polotuhých.

PŘÍPRAVA



Přidat 10-30% (závisle na úrovni elasticity podkladu) do hotové směsi produktu:

Podklady

HS Filler 3011

MS Filler 4020

Filler 0310

MS Filler 4206

Filler 0205

Filler 8700/8900

Barvy

HS Clear 420

HS Clear 0200

MS Clear 0440

UHS Clear 0330

Bezbarvé laky

Duralit Car

Premium UHS Duralit

UHS Duralit Extra

Důležité: Nikdy nedodávat do bázových barev Maxicar HS

TVRDIDLA A ŘEDIDLA

Dodat tvrdidlo a ředidlo podle technické karty příslušného produktu.

APLIKACE



Podle technické karty příslušného produktu.

SUŠENÍ



Časy schnutí produktu s přidavkem plastifikátoru se prodlužují. Při dodání 30%, čas schnutí se prodlouží o 30-40%.



TECHNICKÉ INFORMACE



Balení: 0,5 litru

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.

VOC INFORMACE

Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840 g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 840 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnicí EU.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>



MaxMeyer

CAR REFINISH

PPG Industries Poland Sp. z o.o.

(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

