



MaxMeyer

488V

2008-01-25

MAT 5 Univerzální Matující Báze 1.977.5502

PRODUKT	POPIS
1.977.5502	Univerzální Matující Báze

POPIS PRODUKTU

Matující báze MAT 5 je produkt založený na akrylových pryskyřicích, používaný pro redukci lesku laků MaxMeyer.


PŘÍPRAVA



Za účelem dosažení jednotitého vzhledu, příprava podkladu musí být jednorodá, bez skvrn s rozdílnými úrovněmi absorpce.

MÍCHACÍ OBJEMOVÝ POMĚR

Vzhled	UHS Duralit Extra	UHS Mat 5	UHS Tužidlo	UHS Ředidlo
Matný	1,5	3	1	1
Saténový	2	2,5	1	1



Vzhled	Lak UHS 0330	UHS Mat 5	UHS Tužidlo	UHS Ředidlo
Matný	3	4	1,5	1,5
Saténový	3	2	1,5	1

Důležité: pro linii UHS Duralit Extra se doporučuje sušení na vzduchu nebo odpařování během 30-60 minut před vyhříváním, aby se dosáhlo stejné síly krytí.

Pro použití MAT 5 v jiných čirých lacích s nízkým obsahem VOC nahlédněte do technického listu příslušného produktu.

VÝBĚR TUŽIDLA A ŘEDIDLA

Prosíme seznámit se s technickou kartou daného laku.



APLIKACE



Způsob aplikace je stejný jako v případě laků s plným leskem. Prosíme seznámit se s Technickou kartou příslušného produktu.

Důležité: Síla krytí produktů s dodatkem MAT5 se doporučně zmenšuje k množství dodané matující bázi.

Faktory, které mají vliv na úroveň koncového lesku:

Druh laku: čím víc pryskyřice v laku, tím vyšší úroveň lesku.

Sušení: vyhřívání zaručuje vyšší lesk než sušení na vzduchu.

Existující povrch: čím více absorbující podklad tím více se snižuje úroveň lesku.

Síla vrstev: čím silnější vrstva, tím vyšší úroveň lesku.

TECHNICKÉ INFORMACE



Balení: 1 litr

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.

VOC INFORMACE

Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 840 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnici EU.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce:

<http://corporateportal.ppg.com/refinish/maxmeyer/england>



MaxMeyer

CAR REFINISH

PPG Industries Poland Sp. z o.o.

(Oddział w Warszawie)

Ul. Bodycha 47

05-816 Warszawa-Michałowice

Polska

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

