

Informace o výrobku

PŘÍDAVEK PRO ROZSTŘIK MAXIFIX 1.975.1200

POPIS PRODUKTU

Maxifix je přírůdek připravený k použití. Uplatňuje se v opravách dvouvrstevných odstínů. Zaručuje přípravu podkladu pro rozstřík barvy.

Maxifix pomáhá redukovat usazování stříkané mlhy na okrajích opravy.


PODKLAD

- Všechny plniče z nabídky MaxMeyer, obroušené.
- Staré nátěry v dobrém stavu, obroušené papírem P320-P400 nebo jemnou brusnou vlákninou.



PŘÍPRAVA PODKLADU A APLIKACE

- Nanést plnič 2K z nabídky MaxMeyer Car Refinish na opravovaný povrch.
- Zmatovat jemnou brusnou vlákninou.
- Vyčistit antsilikonovým odmašťovačem a přetřít antistatickou utěrkou.
- Nanést vrstvu Maxifix na trochu větší povrch než plocha ošetřená plničem.
- Po 5-10 minutách odpařování nanést vrstvu Maxicar HS, nepřesahující za povrch pokrytý Maxifixem.
- Nechat 30 minut odpařovat před aplikací bezbarvého laku.
- Doporučuje se použití ředidla 5405 pro ukončení aplikace bezbarvého laku.



BEZBARVÉ LAKY

Maxiclear HS, Extralack MS, HS Clear 420, Maxilack, UHS Clear 250, HP Clear.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 litr
Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

**MaxMeyer**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O.
V Chotejně 7
102 00 Praha 10
tel./fax.: +420 272 704 493
info@mmcolor.cz
www.mmcolor.cz