


Informace o výrobku

URYCHLOVAČ 1.975.2370

POPIS PRODUKTU

Urychlovač 2370 je produkt zkracující schnutí 2-složkových laků linie Duralit Car, Duralit ABF, Premium UHS Duralit a bezbarvých laků: Superlack MS a Maxilack. 2370 umožňuje redukci časů schnutí o 30%.



MÍCHACÍ OBJEMOVÝ POMĚR

2370

Trvanlivost směsi

Duralit Car, UHS Duralit

0,5-1%

1 hodina

Duralit ABF

0,25-0,5%

1 hodina

Bezbarvé laky

0,5-1%

1 hodina

Důležité:

- Po přidání AD 2370 do laku promíchat produkt s tvrdidlem a ředidlem podle technické karty daného produktu.
- Mírná ztráta lesku může být odstraněna pomocí leštění.
- Nikdy nepřekračovat 1% přídávku urychlovače.
- Nikdy nepoužívat spolu s tvrdidly 8000 a 9000.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 0,25 litru

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.


MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O
V Chotejně 7
102 00 Praha 10
tel./fax.: +420 272 704 493
info@mmcolor.cz
www.mmcolor.cz