

Informace o výrobku

ANTISILIKON AD2341 1.975.2341

POPIS PRODUKTU

AD2341 obsahuje specifické faktory působící na povrchu povlaku. Nutno ho použít, když začínají být viditelná rybí očka na povrchu laku.

Pokud se vyskytne problém s očky v laku, zkontroluj stav a čistotu filtrů a instalaci stlačeného vzduchu. Použití AD2341 je poslední možností v případě absolutní nutnosti.



PŘÍPRAVA

Přidávat 0,5-2% do hotové směsi produktu:

- Duralit Car
- Duralit ABF
- Premium UHS Duralit
- Bilux
- HS Clear 420
- Maxilack
- Extralack MS
- Maxiclear HS

Důležité: Nikdy nedávat do plniců a tmelů. Nepřekračovat uvedené poměry.

TVRDIDLA A ŘEDIDLA

Dotat tvrdidlo a ředidlo podle technické karty příslušného produktu.



APLIKACE

Stříkáním nanášet modifikovaný lak po vrstvách, až defekt zmizí. Je-li potřeba, nechat lak vyschnout, obrousit, odmastit s použitím odmašťovače 3600, poté opětovně nanést.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 0,5 litru

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vyměňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.


MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O

V Chotejně 7
102 00 Praha 10
tel./fax.: +420 272 704 493
info@mmcolor.cz
www.mmcolor.cz