

	APLIKACE	Gravitační: 1,6-1,8 mm Tlak: podle doporučení výrobce zařízení Počet vrstev: 2-3 Doporučovaná síla vrstvy: 100 µm Maximální síla vrstvy: 200 µm
	SCHNUTÍ ve 20°C	Odpařování mezi vrstvami: 5-10 minut Broušení (<100 µm, 20°C): 3-4 hodiny Broušení (>100 µm): přes noc
	VYHŘÍVÁNÍ v 60°C	Odpařování před vyhříváním: 20-30 minut 5-10 minut
	SUŠENÍ INFRAZÁŘIČEM	Střední vlny: 15 minut Krátké vlny: 10 minut
POKRÝVÁNÍ Po úplném vyschnutí a obroušení.		
	BROUŠENÍ	na sucho: P320-P400 + šedá brusná vlákna na mokro: P800
DALŠÍ PRODUKT Maxicar HS, Duralit Car, Premium UHS Duralit, Bilux, Aquamax.		
	TECHNICKÉ INFORMACE	Balení: 1 litr a 2 litry Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdroje tepla. Teoretická vydatnost: 4,3 m ² /l hotové směsi při síle vrstvy 100 µm.
	BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE	Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí obsažené v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O
V Chotejně 7
102 00 Praha 10
tel./fax.: +420 272 704 493
info@mmcolor.cz
www.mmcolor.cz