

Informace o výrobku

ŠEDÝ BEZCHROMÁTOVÝ PODKLAD 1K HP AEROSOL PRIMER 1.880.2000

POPIS PRODUKTU

HP Aerosol Primer je bezchromátový leptací a plnicí podklad. Zaručuje vysokou úroveň protikorozní ochrany a současně HP Aerosol Primer má optimální adhezi na holém kovu. Může být použit před aplikací podkladu na površích, které byly odhaleny během broušení podkladu; v tom případě může být pokryt přímo další vrstvou.


PODKLAD

- Holý kov a galvanizovaný kov. Odmaštěný a obroušený.
- Polyesterové tmely Softplus a Global Zinc, obroušené P360-400.
- Původní nátěry, správně obroušené (P360-400 nebo drobná brusná vlákna).
- Staré nátěry v dobrém stavu, obroušené (kromě termoplastických nátěrů).




PŘÍPRAVA

Odmastit antisilikonovým odmašťovačem 3600 nebo Aquamax Precleaner. Obrousit starou vrstvu barvy papírem P320-360.



Energicky potřást plechovkou s podkladem v aerosolu, aby se obsah promíchal. Produkt je připraven k použití.


Důležité: HP Aerosol Primer se nedoporučuje pro použití na termoplastických podkladech nebo podkladech citlivých na rozpouštědla.



APLIKACE

Držet nádobku ve vzdálenosti 15-20 cm od povrchu.

Počet vrstev: 1-2
Doporučená síla vrstvy: 10-20 µm
Maximální síla vrstvy: 30 µm



SCHNUTÍ ve 20°C

Odpařování mezi vrstvami zbytečné
Aplikace laku nebo podkladu pro broušení 10-15 minut
Broušení na sucho nebo mokro ve 20°C 30 minut



VYHŘÍVÁNÍ

SUŠENÍ INFRAČERVENÍ

nedoporučované

nedoporučované

POKRÝVÁNÍ

Je možné po 10-15 minutách po aplikaci, bez broušení.



Broušení

Obyčejné broušení se nepožaduje. Lze je provést, aby se odstranila cizí tělíska:

- na sucho P400-600
- na mokro P800-1000

DALŠÍ PRODUKT

Všechny podklady MaxMeyer, kromě Plastomax.

Barvy: Duralit Car, Premium UHS Duralit, Maxicar HS (jen na malých površích), Aquamax.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: aerosol 400 ml

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí obsažené v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O

V Chotejně 7

102 00 Praha 10

tel./fax.: +420 272 704 493

info@mmcolor.cz

www.mmcolor.cz