

# Informace o výrobku

## TMEL POLYESTEROVÝ SOFT PLUS 1.834.1800 (PLECHOVKA) a 1.834.1900 (KARTUŠ)

### POPIS PRODUKTU

Soft Plus je polyesterový tmel nejvyšší kvality, pro který je charakteristická hladká aplikace a velmi krátké časy schnutí. Soft Plus se snadno tvaruje, nestéká ze stěrky a může být rychle broušen. Soft Plus díky své drobné zrnité a vyrovnané struktuře nezanechává dírky a je vhodný jak pro malé opravy, tak i pro aplikaci silných vrstev.

### PODKLAD


- Holý kov, odmaštěný a obroušený.
- Skelné vlákno, povlak s pryskyřicí, po obroušení.
- Staré nátěry v dobrém stavu, obroušené (kromě termoplastických nátěrů).

**Důležité:** Nenanášet na Ecophos a termoplastické a na rozpouštědla citlivé nátěry. Při použití Soft Plus na těchto podkladech je nutné z povrchu odstranit celý nátěr a provádět opravu v rozmezí odhaleného místa.



### PŘÍPRAVA

Přemýt antisilikonovým odmašťovačem 3600. Staré nátěry obrousit papírem P80.



### HMOTNOSTNÍ POMĚR

Soft Plus	1
Tvrdidlo 2303/ 2400	2%
Trvanlivost směsi	4-7 minut

**Důležité:** v zimě zvětšit podíl tvrdidla do 3% za účelem zlepšení časů schnutí. Produkt míchat, až se ztratí charakteristická červená barva. Nepřekračovat doporučené množství tvrdidla, jinak dojde k odbarvení laku.






### APLIKACE

Počet vrstev:	1 nebo víc
Doporučovaná síla vrstvy:	200-800 µm
Maximální síla vrstvy:	1000 µm



<b>SCHNUTÍ ve 20°C</b>	<b>15 minut</b>
<b>SCHNUTÍ v 10°C</b>	<b>25 minut</b>
<b>SUŠENÍ INRAČERVENOU ČÁSTÍ SPEKTRA</b>	
Střední vlny	10 minut
Krátké vlny	5 minut

	<p><b>BROUŠENÍ (na sucho)</b></p> <p>Do „touch-up“ s MS Filler 4:1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- první vrstva</li> <li>- druhá vrstva</li> <li>- okolní povrch</li> </ul>	<p>P80 P120-P220 P320-P400</p>
<p><b>DALŠÍ PRODUKT</b></p> <p>Všechny podklady z nabídky MaxMeyer.</p>		
	<p><b>TECHNICKÉ INFORMACE</b></p> <p>Balení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plechovka 1 kilogram (balení s tvrdidlem 2303), kód: 1.834.1800</li> <li>• Plechovka 1,5 kilogramu (balení s tvrdidlem 2303), kód: 1.834.1800</li> <li>• Kartuš 1,5 kilogramu (balení s tvrdidlem 2400), kód: 1.834.1900</li> </ul> <p>Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdroje tepla.</p>	
	<p><b>BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE</b></p> <p>Prosíme číst informace na téma zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí obsažené v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž použít osobní ochranné pomůcky.</p>	

**Tento produkt je pouze pro profesionální použití.**

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymíňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



**MaxMeyer**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10  
Faks: +48 22 753 03 13  
[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)

**DOVOZCE DO ČR:**

**MM COLOR S.R.O**  
V Chotejně 7  
102 00 Praha 10  
tel./fax.: +420 272 704 493  
[info@mmcolor.cz](mailto:info@mmcolor.cz)  
[www.mmcolor.cz](http://www.mmcolor.cz)