

# Informace o výrobku

## TMEL AKRYLOVÝ 1K, ŽLUTÝ ACRYLON 1.832.4300

### POPIS PRODUKTU

Acrylon je velmi rychle schnoucí akrylový tmel 1K. Používá se na precizní vyrovnávání povrchu. Díky své hladkosti umožňuje velmi tenkou aplikaci.

Tmel Acrylon je dostupný v pohodlné tubě usnadňující jeho použití, která jej současně chrání před vysycháním a ztrátami produktu.

### PODKLAD

- Tmely a podklady z nabídky MaxMeyer
- Skelné vlákno, povlak s pryskyřicí
- Existující nátěry v dobrém stavu, obroušené.



### PŘÍPRAVA

Přemýt antislídkovým odmašťovačem 3600. Staré nátěry obrousit papírem P320-400. Produkt je připraven k použití.



### APLIKACE

Počet vrstev: 1-2 tenké  
Doporučená síla vrstvy: 100-200 µm  
Maximální síla vrstvy: 250-300 µm



### SCHNUTÍ ve 20°C

20-30 minut



### BROUŠENÍ

na sucho P400-P500  
na mokro P800-P1000

### DALŠÍ PRODUKT

Všechny laky z nabídky MaxMeyer.



### TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: tuba 180 gramů  
Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



### BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí obsažené v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

**MaxMeyer**

PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O

V Chotejně 7

102 00 Praha 10

tel./fax.: +420 272 704 493

[info@mmcolor.cz](mailto:info@mmcolor.cz)

[www.mmcolor.cz](http://www.mmcolor.cz)