

# Informace o výrobku

## TMEL NITRO

1.835.3300 (ŠEDÁ)

1.835.3301 (ČERVENÁ)

### POPIS PRODUKTU

1.835.3300 i 1.835.3301 jsou tmely nitro poskytující hladkost, snadné broušení, dobrou trvanlivost a rychlé schnutí. Tmely nitro jsou používány pro odstraňování drobných nedokonalostí na existujících nátěrech.

### PODKLADY

- Všechny podklady z nabídky MaxMeyer.
- Staré nátěry v dobrém stavu, obroušené.

**Důležité:** Nenanášet produkt na holý kov.




### PŘÍPRAVA

Přemýt antislídkovým odmašťovačem 3600. Staré nátěry obrousit papírem P320-P400. Produkt je připraven k použití.



### APLIKACE

Počet vrstev: 2-3  
Doporučená síla vrstvy: 100-200 µm  
Maximální síla vrstvy: 250-300 µm



### SCHNUTÍ ve 20°C

Odpařování mezi vrstvami 5-10 minut  
Broušení 1-3 hodiny  
**Důležité:** Aby se schnutí zrychlilo, doporučujeme aplikaci několika tenkých vrstev místo jedné silné vrstvy.



### BROUŠENÍ

na sucho P360-P400  
na mokro P600-P800

### DALŠÍ PRODUKT

Všechny laky z nabídky MaxMeyer.



### TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 kilogram  
Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



### BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vyměňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

[www.maxmeyer.com](http://www.maxmeyer.com)

DOVOZCE DO ČR:

MM COLOR S.R.O.  
V Chotejně 7  
102 00 Praha 10  
tel./fax.: +420 272 704 493  
[info@mmcolor.cz](mailto:info@mmcolor.cz)  
[www.mmcolor.cz](http://www.mmcolor.cz)