

MAXMART

serie 731

HAMMERSCHLAGLACK

Lufttrocknender Nitrokombilack mit Hammerschlageffekt, einfach aufzutragen, schnelltrocknend mit einer guten Abriebfestigkeit. Wird vorzugsweise in handwerklichen und gewerblichen Betrieben für die Lackierung von Lagergestellen, Metallmöbel, Schaltschränke usw. verwendet.

UNTERGRÜNDE

Das Produkt wird auf KH-und Nitro-Grundierungen, Wash Primer oder direkt auf geschliffenes, und gereinigtem Blech aufgetragen

Wichtig: Bei Werkstücken die der Witterung ausgesetzt werden, ist der Auftrag von Maxmart direkt auf blankem Blech nicht geeignet.

VORBEREITUNG

Untergrund sorgfältig reinigen.
Falls Zunder vorhanden ist muss dieser durch schleifen entfernt werden.

	VOLUMEN
MAXMART	1000
VERDÜNNER	250-300
VISCOSITÄT - DIN4, 20°C	20-25"
POT LIFE	unbegrenzt

Wichtig: Hammerschlaglacke und deren Rückstände könne Silikonkrater in anderen Lackierungen verursachen, sowie Räumlichkeiten und Spritzgeräte mit Silikon kontaminieren.



VERDÜNNER

1.921.3205 Nitro
1.921.1205 Nitro aromatenfrei

ANWENDUNG

Arbeitsgeräte	<i>Traditionell</i>
Düse	mm 1.4-1.8
Druck an der Pistole, bar	3-4
Spritzgänge	2-3
Empfohlene Schichtstärke	30-40 Mikron





TROCKNUNG

LUFTTROCKNUNG

Abdunstzeiten zwischen den Spritzgängen

5-10 Minuten

Staubtrocken

5-10 Minuten

Griffest

20-40 Minuten

Durchtrocknung

16-24 Stunden



TECHNISCHE DATEN

Gebinde

0.750 l. 3 l. 20 l.

Lagerung

kühl und trocken, fern von Wärmequellen aufbewahren

Theoret. Ergiebigkeit

9.1-11 mq/l Fertig-Mischung, Schichtstärke 30 Mikron



HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt ist ausschliesslich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Siehe Sicherheitsdatenblatt nr. 382